

## الأهمية الاقتصادية للمواد الناتجة عن تجوية الصخور البركانية-الرسوبية في الجزء الأوسط من الساحل السوري

الدكتور بسام ماميته\*

(تاريخ الإيداع 3 / 3 / 2014. قُبِلَ للنشر في 11 / 1 / 2015)

### □ ملخص □

تكمن أهمية البحث في الطلب المتزايد بشكل كبير على مواد البناء، وخصوصاً منها الداخلة في صناعة الإسمنت وغيرها. فقد توجه الاهتمام إلى إيجاد مواقع بديلة للخامات الأولية إضافة إلى عملية إحياء، وإعادة تأهيل للمقالع القديمة، إذ إن الاستمرار المقلعي الجائر لهذه المواد سيؤدي في النهاية إلى هدرها، ونفاذها قبل الإستفادة منها بالشكل الاقتصادي الأمثل، حيث تم تحديد مواقع الأمل في رقعتي بانياس وطرطوس. ونستطيع القول إن تجوية المنتجات البركانية في منطقة الدراسة وفسادها جاء نتيجة مباشرة للظروف المناخية التي كانت سائدة (عمليات التجوية والفساد والتعرية الفيزيائية والكيميائية من رطوبة ورياح، وأمطار، ودرجة حرارة وجريان المياه السطحية)، وقد أدى التكتونيك الذي أصاب هذه التشكيلات لاحقاً إلى رفع درجة التجوية، والتعرية، وجعلها أكثر فعالية لإنتاج بعض الأكاسيد، مثل: (أكسيد الكالسيوم، وأكسيد الحديد، وأكسيد الألمنيوم، وفساد مكونات الصخر، وتركيز الغضاريات)، وذلك على شكل مستويات من الفساد الغضاري، وفقاً للتحاليل الجيوكيميائية المنفذة في هذا البحث .

**الكلمات المفتاحية:** الساحل السوري، الأهمية الاقتصادية، الصخور البركانية، عمليات التجوية، التعرية الفيزيائية.

\* أستاذ مساعد - قسم الجيولوجيا-كلية العلوم -جامعة تشرين - اللاذقية- سورية.

## The Economic Importance of the Weathering Materials Resulting from Volcanic-Sedimentary Rocks in the Middle Part of the Syrian Coast

Dr. Basam Mamita \*

(Received 3 / 3 / 2014. Accepted 11 / 1 / 2015)

### □ ABSTRACT □

The importance of this scientific research stems from the increasing demand for building materials, especially the materials involved in concrete industry. The attention was directed towards finding alternative locations for primary ores in addition to the process of reconstructing old mines as the continuous inequitable taking of these materials will eventually result in wasting those resources losing them before using them in an economical suitable way. We have defined the hope positions in the areas of Baniyas and Tartous. We can say that deterioration of volcanic products in those areas was a direct result of suitable climatic circumstances which were predominant (weathering process, deterioration, physical erosion, and chemical like wetness, wind, rain, temperature, and surface water streaming). The tectonic which attacked those formations later served to boost the weathering and erosion degree so that it became more effective for the production of some oxides such as (calcium oxide, iron oxide, aluminum oxide, deterioration of rock components, and concentration of clay) as plain strata of clay deterioration according to geochemical analyses conducted in this research.


**Keyword:** Syrian coast, economical importance of volcanic rocks, weathering process, physical erosion.

---

\*Associate Professor at geology department, Tishreen university, Lattakia, Syria.

## مقدمة:

تتوضع في منطقة الدراسة سماكات مهمة من التشكيلات البركانية على اختلاف أنواعها وتتابعاتها من بازلت، وخبث بركاني، وبيروكلاست، وأغلوميرات بركانية، وقنابل بركانية [1,2]. وقد أكدت الملاحظات الحقلية أن الانسكابات البركانية هي من النوع الشقي المرتبط ارتباطاً وثيقاً باتجاهات الكسور [3,4]، والصدوع التكتونية الرئيسية المرافقة في تشكلها لمراحل تطور الانهدام العربي الإفريقي الكبير [5,6]، وإن عوامل التكتونيك اللاحق عبر سلسلة من الفوالق الريشية القصية الثانوية، والهبوطات، والانخفاسات البركانية أدت جميعها إلى رفع درجة التخلع، والتشمم، والتشقق في هذه التشكيلات [7,8]، وإن المناخ الرطب الكثير الأمطار، والحار الذي تعرضت له هذه التشكيلات بشكل لاحق هو الذي أوجد نواتج الفساد، والتعرية اللاتيريتية الملاحظة بالحقل، والناجمة عن عمليات تجوية، وتعرية، وغسل المنتجات البركانية على اختلاف أنواعها [10,11,12] على الرغم من إن ملاحظات الحقل تؤكد أن تشكيلات الخبث والاغلوميرات، والبيروكلاست البركانية هي التي كانت أشد تأثراً بعوامل التعرية والتغير، والفساد، وهذا بطبيعة الحال يعود لسهولة حركة مياه الأمطار عبر هذه التشكيلة المخلعة، والمشققة، والمفتتة [13].



(الشكل:1) - خارطة جيولوجية تخطيطية مبسطة سورية معدله [2]. وخارطة تبين أماكن انتشار المنتجات البركانية الفاسدة.

## أهمية البحث وأهدافه:

يهدف هذا البحث إلى تحديد الأهمية الاقتصادية للصخور البركانية، والمواد الناتجة عن تفسخ الصخور البركانية من أجل استخدامها بوصفها مواد أولية في الصناعات المختلفة [14,15]، إذ تم جمع ودراسة العينات الصخرية، وتحليل عدد من العينات الصخرية (5 عينات) المأخوذة من عدة مناطق في الساحل السوري. إن مستويات الطف البركاني، والفساد الغضاري تنتشر في مواقع مهمة في منطقة الدراسة (الشكل:1) جنوب بيت الشيخ علي- ( بيت ضاحي، وبيت رمضان )- شمال غرب قرقتي - جبل الشيخ ضاهر - بساتين الداوية -غرب الحريشة- الخراب - البرجالقرير - القنيطرة - البرج - المراح-القدموس- بانياس وغيرها، حيث تتباين سماكات هذا المستوي، وتتأوياته السطحية [16].

## طرائق البحث ومواده:

تضمن العمل مرحلتين: الأولى مرحلة جمع العينات الصخرية من منطقة الدراسة (55 عينة من الصخور البازلتية الفاسدة والمجوة)، ورفع المقاطع الجيولوجية في مناطق متفرقة من منطقة الدراسة (6 مقاطع). والمرحلة الثانية في المخبر، إذ أجريت التحاليل الجيوكيميائية في مخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا بدمشق (5 عينات)، ومن ثم مقارنة نتائج التحاليل الجيوكيميائية مع المواصفات المطلوبة من قبل معامل الإسمنت لتوضيح إمكانية استخدام هذه المواد في صناعة الإسمنت، أو السيراميك، أو غيرها من الاستخدامات.

## النتائج والمناقشة:

### 1- جنوب بيت الشيخ علي :

لقد تم أخذ عينة BcH30مفككة، أو غير متماسكة ، وذلك بغرض معرفة التركيب الكيميائي لتلك العينة التي تأخذ في مظهرها شكل تربة حمراء شبه آجرية، فأعطت النتائج الآتية: (الجدول:1).

الجدول: (1)-يبين التحليل الجيوكيميائي للأوكسدي للعينة (BcH30) في جنوب بيت الشيخ علي.

AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22.07	MgO	1.12
CaO	1.60	Na <sub>2</sub> O	<0.06
Cl	<0.002	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.250
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.032	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.186
F	0.018	SO <sub>3</sub>	0.014
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.33	SiO <sub>2</sub>	44.65
K <sub>2</sub> O	0.274	TiO <sub>2</sub>	2.37

ومن خلال القيم المبينة أعلاه نلاحظ ارتفاع نسبة أكسيد الألمنيوم، إذ بلغت 22.07، كما نلاحظ ارتفاع نسبة أكسيد الحديد التي بلغت 14.33 مع ازدياد ملحوظ في نسبة أكسيد السيليس 44.65 مع ارتفاع نسبة أكسيد التيتانيوم التي بلغت 2.37، وهذا يتطابق مع معطيات محفوظ، وبيك [17] التي أشارت إلى أن بعض الأنواع البازلتية عالية الألومينية العائدة للبلوسين الأسفل تنتشر في منطقة ضهر صفرا على الشاطئ السوري (21-24% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).

**2- موقع بيت رمضان :**

لوحظ في بيت رمضان وجود مستويين، وقد تحول البازلت جزئياً إلى غضار أحمر آجري. وتبلغ سماكة كل مستوى حوالي 25 متراً، ويتوج ذلك المستويين في الأعلى بالبازلت الذي يحوي فراغات صغيرة ومحدودة، ويكون هذا البازلت مغطى بترية زراعية خاصة في موقع ضهر الخريبة على جانبي الطريق الذي يخترق ذلك الموقع باتجاه : غرب - شرق تقريباً. وقد أخذت عينة واحدة للتحليل من المستوى الأول BcH27، وأعطت النتائج الآتية (الجدول: 2):

الجدول: ( 2) - يبين التحليل الجيوكيميائي للأوكسيدي للعينة (BcH27) في موقع بيت رمضان.


AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16.46	MgO	5.80
CaO	5.16	Na <sub>2</sub> O	0.92
Cl	<0.002	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.194
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.034	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.159
F	<0.014	SO <sub>3</sub>	0.020
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.68	SiO <sub>2</sub>	41.89
K <sub>2</sub> O	0.290	TiO <sub>2</sub>	2.12

من خلال القيم نلاحظ انخفاض بنسبة أكسيد الألمنيوم مقارنة مع نسبته في العينة المأخوذة من موقع بيت

الشيخ علي، مع تساوي في نسبة أكسيد الحديد تقريباً وأكسيد التيتانيوم .

**3- الموقع شمال غرب قرقفتي**

ينتشر في هذا الموقع البازلت الأوليفيني-البيروكسيني الفاسد والمجوى، والملون بأكاسيد الحديد نتيجة التجوية والتعرية وهو سريع الفساد، والتأثر بعوامل التجوية. وفي الموقع الموجود شمال غرب قرقفتي يشكل البازلت الفاسد تلالاً صغيرة، وقد بلغت درجة الفساد مرحلة متقدمة مما جعله شبيه بالتربة. ولأنّ هذا الموقع بعيد عن التجمعات السكنية فهو مهم لإنتاج الغضار البازلتي الذي يمكن الاستفادة منه في صناعة الإسمنت، وفي إغناء الترب الزراعية المستعملة في البيوت البلاستيكية، حيث تبلغ سماكة الغضار البازلتي بحدود 80 متراً. لقد تم سحب ست عينات من هذا الموقع في أثناء رفع المقطع الجيولوجي (الشكل: 2) ، لكن لم نقم بتحليل أية عينة، وذلك لكون التوضعات هي امتداد طبيعي لتوضعات بيت الشيخ علي، وتوضعات جبل الشيخ ضاهر، وتشبههما تماماً.



(الشكل: 2) -مقطع جيولوجي في إحدى التلال في موقع شمال غرب قرقفتي يبين السماكة التقريبية للغضار البازلتي /بدون مقياس/.

#### 4- موقع جبل الشيخ ظاهر:

بعد هذا الموقع من أهم مواقع الطف البازلتي حيث يشكل البازلت عدّة تلال متصلة فيما بينها، وتتداخل عدّة صبات متوضعة بعضها فوق بعض. ويكون البازلت في معظمها مجوى، ويبدو ألواناً مختلفة. كما يوجد قطع بازلتية قاسية، وسوداء اللون ضمن البازلت الفاسد، وحسب درجة الفساد، والتجوية أمكن تمييز من 3-4 صبات، أو مستويات ضمن هذه التوضعات البازلتية. ويمكن اعتبار هذا الموقع من الأماكن المهمة من الناحية الاقتصادية، حيث تبلغ سماكة الغضار البازلتي (هو عبارة عن خليط من الفلزات الغضارية/الكاولينيت، مونتوريلونيت/، واللاتيريت، والغضار) بحدود 65 متراً وذلك اعتماداً على نتائج تحليل العينة BcH45 (الجدول: 3).

الجدول: (3) -يبين التحليل الجيوكيميائي الأوكسدي للعينة (BcH45) في موقع جبل الشيخ ظاهر.

AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.86	MgO	12.07
CaO	6.28	Na <sub>2</sub> O	1.11
Cl	<0.002	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.178
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.031	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.174
F	0.020	SO <sub>3</sub>	0.020
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.95	SiO <sub>2</sub>	41.55
K <sub>2</sub> O	0.300	TiO <sub>2</sub>	3.01

**5-موقع بساتين الداودية**

يتكشف بازلت فاسد، وشديد التجوية مع وجود كتل قاسية ضمن هذا الجسم يغطي هذا التكشف الأعلى صبة بازلتية قاسية بسماكة / 2 - 3 م / ، وهي مفصولة عن بعضها بفعل عمليات التكتونيك التي أصاب المنطقة لاحقاً ، حيث يبلغ طول التكشف 1كم بسماكة 50 م ، وهو موقع قابل للاستثمار لإنتاج الغضار البازلتية .

**6-موقع غرب الحريشة**

شبيه بموقع بساتين الداودية، وقد أظهرت العينة BCH11 المأخوذة من هذا الموقع محتوى عالي من أكاسيد الألمنيوم والحديد. وغضار هذا الموقع هو غضار بازلتية يستعمل في معامل الإسمنت، إذ تبلغ سماكة الغضار البازلتية بحدود 70 متراً. وتحليل العينة BCH11 أعطت النتائج الآتية (الجدول:4) :

الجدول: (4)-يبين التحليل الجيوكيميائي الأوكسيدي للعينة (BcH11) في موقع غرب الحريشة.

AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.22	MgO	2.34
CaO	3.48	Na <sub>2</sub> O	0.04
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.55	SiO <sub>2</sub>	44.08
K <sub>2</sub> O	0.04	TiO <sub>2</sub>	2.38

**7-موقع البرج**

في بعض الأماكن ضمن الموقع يكون البازلت على هيئة تربة زراعية، ذات لون بني مصفر، بينما في أماكن أخرى تكون الصخور البازلتية على شكل صبات، أو هضاب صغيرة هادئة متماسكة وذات مظهر بيروكلاستي يَأخذ لون أسود غامق بشكل عام يتحول إلى بني مصفر أحياناً، ويكون ذو حبيبات متوسطة إلى خشنة. وأعطت تحاليل العينة ( BCH31 ) النتائج الآتية(الجدول:5):

الجدول: (5)-يبين التحليل الجيوكيميائي الأوكسيدي للعينة (BcH31) في موقع البرج.

AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.06	MgO	11.10
CaO	6.26	Na <sub>2</sub> O	1.13
Cl	<0.002	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.173
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.029	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.176
F	0.021	SO <sub>3</sub>	0.019
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.05	SiO <sub>2</sub>	42.04
K <sub>2</sub> O	0.308	TiO <sub>2</sub>	4.89

\* هذه التحاليل الكيميائية عن المذكرة الإيضاحية خارطة توزع الخامات المفيدة رقعة بانياس، مقياس:1/500000 - المؤسسة العامة للجيولوجيا .

من خلال مقارنة نتائج هذه العينة ( BCH31 ) مع مثيلاتها البازلتية المدروسة الأخرى(BCH11 وBcH27وBcH30)، والمختلفة التجوية نلاحظ هنا انخفاض قيم نسب بعض الأكاسيد بشكل قليل، مثل: أكسيد التيتانيوم، أكسيد الألمنيوم، وأكسيد الحديد، مع ارتفاع نسبة في قيمة أكسيد المغنيزيوم. وبشكل عام يتم استصلاح بعض التلال البازلتية على شكل مدرجات، أو مصاطب بغرض الاستثمار الزراعي، وتلك الهضاب مؤلفة من تربة بازلتية مفككة ذات لون بني مصفر .

**8- موقع القرير**

نلاحظ تلة من البازلت المتفتت، والمتحول إلى تربة بازلتية ذات لون بني مصفر عموماً إلى أسود أحياناً في مواقع أخرى مع احتواءه على نسبة من الحصى البازلتية المتوسطة، والصغيرة الحجم. وتستعمل تلك المواد في تخصيب التربة الفقيرة التي تقام عليها البيوت البلاستيكية. كما تستخدم تلك المواد وخاصة التي تحوي قطعاً صخرية صغيرة إلى متوسطة في فرش بعض الطرقات، والسكك الحديدية، وذلك لما تتمتع به تلك المواد من خواص إيجابية مناسبة لتلك الاستخدامات (الشكل:3) .



(الشكل:3) - موقع القرير، ويظهر هضاب من البازلت المفتت والمتحول إلى تربة بازلتية.

**9- موقع القنيطرة**

تشكل هذه التوضعات البازلتية تلالاً متوسطة الارتفاع على الخصوص في شمال الموقع شرقه. ونظراً لتكونها من مواد طفيفة ناعمة شديدة التغير، والتأثر بعوامل الفساد، فإن البازلت يظهر درجة كبيرة من التأثر بعوامل التجوية، وتتجلى بالتفتت والتلون بألوان أكاسيد الحديد المختلفة (اللون الأسود، واللون الأصفر) (الشكل:4) .



(الشكل:4) - البازلت الفاسد في موقع القنيطرة.

## 10- موقع الخراب

يلاحظ أن الصخور البازلتية في موقع الخراب تشكل تلالاً صغيرة متوسطة الارتفاع، مؤلفة من بازلت مجوى بشدة، وفاسد، وطري، وأحمر اللون (الشكل:5) .



(الشكل: 5) - موقع الخراب يبين فساد الصخور البازلتية.

## 11- موقع المراح :

يشكل البازلت عدّة تلال متصلة فيما بينها، وتتداخل عدّة صبات متوضعة فوق بعضها بعضاً، ويكون البازلت في معظمها مجوى، ويبيدي ألواناً مختلفة. كما توجد قطع بازلتية قاسية صغيرة إلى متوسطة، وسوداء اللون ضمن البازلت الفاسد، وحسب درجة الفساد، والتجوية. وقد أمكن تمييز من 2-3 صبات، أو مستويات ضمن هذه التوضعات البازلتية. ونعتقد أن لها أهمية اقتصادية حيث يمكن استخدامها في صناعة الإسمنت. لقد تم سحب أربع عينات من هذا الموقع في أثناء رفع المقطع الجيولوجي ، لكن لم نقم بتحليل أية عينة.

## 12- الأهمية الاقتصادية للصخور البركانية:

تكمن الأهمية الاقتصادية للصخور البركانية في نواتج التجوية، والتعرية للصخور البازلتية كالتربة الزراعية، إذ يتم تحسين مواصفاتها باستخدام نواتج الفساد. وكذلك يستفاد من المواد الغضارية في صناعة السيراميك. وتحتل المواد الكربوناتيّة والغضارية المفككة، والمختلطة مع الشظايا البازلتية الفاسدة، والمحطمة بألوان رمادية هشة، والمنتشرة بسماكات كبيرة من 2 - 10م في منطقة بانياس أهمية كبيرة لإنتاج الرديميات، ومواد المقالع لفرش الطرق، وإشادة الأساسات، والأبنية والمنشآت وقد فتحت فيها مقالع عديدة. كما ويستخدم الخبث البركاني في صناعة الإسمنت، إذ يضاف بنسبة 5 - 15% بدلاً من خامات الحديد ، كما يضاف إلى الكلينكر قبل أن يطحن بنسبة 15 - 20% لتصنيع الإسمنتالبوزولاني الذي يتميز بمقاومته العالية للمواد الكيميائية ، والكبريتات التي تفوق مقاومة الإسمنت العادي. كما أنه لا يتأثر بملوحة مياه البحار، أو المياه العذبة، إذ يتميز هذا الإسمنت بخواصه القابضة التي تحول الصبة الخرسانية إلى مادة شبه صخرية متصلبة تزداد قوة، ومثانة مع مرور الزمن على عكس الإسمنت العادي الذي يتميه، ويطلق حرارة كبيرة، ويتشقق، ويتأثر بالعوامل الجوية، والحموضة، والقلويات .

### 13-مواقع الأمل في رقعة بانياس، وطرطوس :

تستعمل المواد البازلتية الفاسدة، والمتغيرة بشكل جزئي كبديل عن الغضار في صناعة الإسمنت؛ لأنّ هذه المواد تبدي مواصفات قريبة أو مماثلة للغضار. وفي الرقعة ليس هناك من استخراج لمثل هذه المواد، واستخدامها في معامل الإسمنت. وتبدي الصخور البازلتية في الرقعة مؤشرات فساد، وتجوية في مواقع متعددة من الجسم البازلتي. وكما نعلم توجد كميات كبيرة من الصخور البازلتية الفاسدة التي تكفي لسنوات طويلة في الإنتاج، وهذه المواقع، هي : زميرين، شرق مزرعة الأفندي، بلمانا ( جبل الشيخ ضاهر، العينة BCH45)، شمال شرق ضهر صفراء، الرويسة القبيلية، جنوب الزوية، بيت السخي، القدموس، بانياس وغيرها، لذا نجد أنه لا بد من إجراء المزيد من التحاليل الكيميائية على عينات من مواقع الأمل المقترحة لتحديد نسبة الأكاسيد الرئيسية، ولبيان إمكانية استخدامها في صناعة الإسمنت.

### الاستنتاجات والتوصيات:

لقد تم التوصل إلى النتائج الآتية من خلال الدراسة:

- 1-بينت الدراسة الحقلية أن الصخور البازلتية تغطي مساحة لأبأس بها من رقعتي بانياس وطرطوس تبلغ حوالي (35-45) % من مساحتها، وتتركز في قسمه الأوسط، وفي مواقع قليلة في الطرف الشمالي والجنوبي [9].
- 2- لوحظ انتشار الغضاريات ذات المحتوى العالي من أكسيد الألمنيوم والحديد والتيتان في منطقة الدراسة حيث يوجد مقالع للغضار بسماكة 80 م (ضمن المقطع المرفوع في شمال غرب قرقفتي، والمقاطع المرفوعة في بيت الشيخ علي، وجبل الشيخ ضاهر/65م/). .
- 3- يمكن الاستفادة من الكتل الصخرية البازلتية الكبيرة، والكروية(الناتجة عن تفكك البازلت بفعل التجوية خاصة في منطقة بساتين الداودية، والبرج) بعد قطعها، وتشذيبها في مجالات مختلفة (رصف الطرق، والمنشآت العامة، والمنازل).
- 4-يمكن استخدام المواد البازلتية التي تبدي فساداً، وتغيراً جزئياً نحو اللاتيريت، وخاصة الموقع شمال قرية قرقفتي (بيت ضاحي - بيت رمضان) في عملية تخصيب التربة الزراعية، وتحسين مواصفاتها .
- 5-يمكن استثمار العديد من مواقع البازلت الفاسد، والمجوى بوصفها مواقع قابلة للاستثمار للبازلت القابل للطحن، وإنتاج الغضار البازلتي المستخدم في صناعة الإسمنت، ومن أهمها: موقع بلمانا (جبل الشيخ ضاهر العينة BCH45 ) - الرويسة القبيلية (بيت ضاحي وبيت رمضان ) - غرب الحريشة(العينة BCH11)- والبرج (BCH31العينة)- زميرين - علقين. وكما يمكن إنشاء بعض المقالع في مواقع الأمل المحتملة.
- 6-ختاماً نوصي بمتابعة البحث، والتوسع في دراسة المواد الناتجة عن تجوية الصخور البركانية في المناطق القريبة، وذلك بهدف الاستفادة من هذه المواد اقتصادياً، وخاصة في تأمين المواد الأولية لصناعة الإسمنت.

## المراجع:

- 1-بلال أحمد، دراسة جيولوجية بنيوية هيدروlogية والإمكانات الاقتصادية للجزء الجنوبي من الساحل السوري، تقرير داخلي، 37.
- 2- شابو يوسف، المذكرة الإيضاحية لرقعتي القدموس وبانياس ، دمشق، 1980، 35.
- 3-بلال أحمد، عتقي مصطفى، سيدا غالب، تقرير الدراسة الجيولوجية والبيروغرافية، إعداد وحدة العمل المهني بجامعة دمشق، 1983، 56.
- 4-المؤسسة العامة للجيولوجيا، تقرير حول الدراسات الجيولوجية وأعمال التنقيب الأولي لمكامن المواد الأولية لصناعة الإسمنت في القطر، 123، 1991 .
- 5-المذكرة الإيضاحية خريطة سورية الجيولوجية- رقعة بانياس مقياس 1/50000 خارطة توزع الخامات المفيدة .
- 6-المذكرة الإيضاحية خريطة سورية الجيولوجية- رقعة طرطوس مقياس 1/50000 ،خارطة توزع الخامات المفيدة
- 7-المذكرة الإيضاحية خريطة سورية الجيولوجية- رقعة صافيتا مقياس 1/50000 ، خارطة توزع الخامات المفيدة .
- 8-شركة سكيت الألمانية 1983 تقرير دراسة استخدام مادة البازلت في معمل اسمنت حماه رقم TPV/83/173.
- 9-عطفة سيف الدين دراسة جيولوجية للمواد الأولية لصناعة الإسمنت في القطر العربي السوري مجلة العلوم والجيولوجية ، 1986 شباط، 9-22.
- 10-شرف مزيد، تطور البركنة النيوجينية والرباعية في سورية . مجلة العلوم الجيولوجية السورية، 2008، العدد الأول، 21-22-23.
- 11-وردة رامية أطروحة ماجستير بعنوان دراسة بترولوجية للخور البازلتية في منطقة بانياس، 154، 2009 .
- 12- BARRAT, J. A . *Genèse des magmas associé à 3/4ouverture i un domaine océanie : géochimie des laves du Nord – Est de 3/4Afrique (Mer rouge – Afar et iArabia )* , Thèse de Doctorat , Univ . Rennes I. Tectonophysics, 1991, Vol 7. 427 - 436.
- 13-BARAZANGI, M., SEBER, D., CHAIMOV, T.A., BEST, J., LITAK, R., AL-SAAD, D. & SAWA, T. *a Tectonic evolution of the northern Arabian plate in western Syria.- In (Boschi, E. et al., eds.) Recent Evolution and seismicity of the Mediterranean Region*, Kluwer Academic publishers, Netherlands. 1993, 117-140.
- 14-DOSS Die .basaltischenLaven and Tuff der provinzhauran und vomDeret et Tului in Syrien (Diss.Universität Leipzig), Wien. 1986.
- 15-LAWA,E. and WILSON, M. *Tetonic and magmatism association eight Mesozoic passive continental margin development in the middle East* .Journal of Geological Society , London, 1997,vol, 154. 459-464.
- 16-SHARKOV, E. V., CHERNEYSHEV, I.V, DEVYATKIN, E. V, DODONOV A. E, IVANENKO,V.V, KARPENKO,M.I, LEINOV,Y.G, NOVIKOV,V.M, HANNA, S., and KHATIEB, K. *Geochronology of the late Cenozoic Basalts in Western Syria*. Journal of petrology. 1994, vol. 2.No.4, Russia ,385-394.
- 17-Mahfoud R . Beck N. (1987),High Al2O3 Basalts from Syria , J.Geodynamics , Vol 67,1\2 ,P.57-76.