

## دراسة تأثير شاردة اليوروبيوم على تألق بلورة فلوريد الكالسيوم

الدكتور أحمد عبد اللطيف بطيخ\*

الدكتور أحمد حميد خضرو\*\*

(تاريخ الإيداع 30 / 12 / 2013. قُبِلَ للنشر في 14 / 5 / 2014)

### □ ملخص □

يعدُّ هذا العمل استمراراً لدراسة أطيف تألق الأشعة السينية X-ray luminescence لبلورات تحتوي في تركيبها على الأكاسيد والفلوريدات. قمنا بدراسة أطيف التألق لبلورة فلوريد الكالسيوم المشابة بشوارد اليوروبيوم  $Eu^{3+}$  بنسب مولية مختلفة % (0.01, 0.05, 0.3)، وقد أظهرت الدراسة قمماً طيفية تألقية عند الأطوال الموجية (288, 425, 550)nm، وبزمن تألق مميز  $\tau=11ns$ . كما تم تحليل التغير في الشدات التألقية للأطوال الموجية الناتجة عن نسب إشابة مختلفة في بلورة فلوريد الكالسيوم، وتبين بأنها تعود إلى الانتقالات الإلكترونية  $4f \rightarrow 5d$ . أجريت القياسات في جامعة بطرس بورغ التكنولوجية الحكومية، روسيا الاتحادية، 2008.

الكلمات المفتاحية: 1- التألق السيني، 2- المنشطات 3- تضاؤل التألق.

\* مدرس - قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

\*\* أستاذ مساعد - قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

## Studying of the Europium-ion Effect on the Luminescence Calcium Fluoride Crystal

Dr. Ahmad Abdullatif Battikh\*  
Dr. Ahmad Hameed Khadro\*\*

(Received 30 / 12 / 2013. Accepted 14 / 5 / 2014)

### □ ABSTRACT □

This work , could be considered as a continuous study of the X-ray luminescence spectrum crystals, which contain oxides and fluorides.

We studied the X-ray luminescence spectrum of the  $\text{CaF}_2$  mixed with  $\text{Eu}^{3+}$ -ion of different molar percents (0.01, 0.05 and 0.3)%.

The studying show luminescence- peaks- spectrum at wavelengths (288, 425 and 550) nm and specific luminescence- time  $\tau=11\text{ns}$ . Also we analyzed the variation in luminosity intensities in the wavelengths formed due to that variation in molar percents of the crystals, this could be attributed due to the electronics transition  $4f \rightarrow 5d$ .

The measurements were done in Tech-governmental University of Peterburg, Russia, 2008.

**Keywords:** 1- X-ray luminescence, 2- activators 3- luminescence decay.

---

\*Assistant Professor, Physics Department, Faculty of Sciences, Tishreen University Lattakia, Syria.

\*\* Assistant professor, Physics Department, Faculty of Sciences, Tishreen University Lattakia, Syria.

**مقدمة:**

تعدّ أيونات العناصر الأرضية ذات تأثير كبير على أطيف البلورات النقية وخواصها التألقية، كما أنّ تعديل المميزات التألقية للبلورات المشابهة بعناصر منشّطة يلعب دوراً مهماً في تطوير الكواشف والأجهزة المعتمدة في صناعتها وتصميمها على المتألقات، ولهذا السبب توجه البحث منذ سنين عن مركبات متألقّة من الأكاسيد والفلوريدات، وخاصة التي تتمتع بتألق الفسفرة وتعطي إصداراً فوتونياً تدفقياً CPE. واكتشف حديثاً الكثير من المواد القادرة على هذا النوع من الإصدار الفوتوني.

إن تألق اليوروبيوم Eu في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}$  يحظى باهتمام بالغ من الباحثين، لأن هذا المركب عبارة عن متألق جديد يمكن استخدامه في العدادات التألقية والكواشف، وفي تجارب الفيزياء الفلكية الهادفة للبحث عن المادة المظلمة.


لقد دُرُس تأثير شاردة اليوروبيوم ( $1\% \text{Eu}^{3+}$ ) في طيف التألق لأكسيد التوتياء ZnO وأظهرت الدراسة خطوطاً تألقية أبرزها عند الطول الموجي 380nm الموافق للانتقال  $f-f$ ، [1].

درست المميزات التألقية للبلورة ZnO:Zn التي أبدت قمماً طيفية عند الطولين الموجيين 380nm, 500nm بزمن تألق  $\tau = 10.4 \pm 0.1 \text{ns}$ ، [2].

تمت إشابة البلورة ZnO:Zn بعنصر اليوروبيوم الثلاثي التكافؤ  $\text{Eu}^{3+}$  وأبدى طيفها التألقي قمتين عند الطولين الموجيين 500nm, 615nm وأجريت الدراسة التحليلية للانتقالات الإلكترونية الموافقة لسويات الطاقة لشاردة اليوروبيوم  $\text{Eu}^{3+}$ ، [3].

أظهرت دراسة المركب الكيميائي  $\text{GdVO}_4: \text{Eu}^{3+}$  المرسب على أفلام رقيقة طيوف التألق فأبدت عدة قمم طيفية أهمها القمة التي عند الطول الموجي 594nm وهي ضعيفة وحادة وموافقة للانتقال  ${}^5\text{D}_0 \rightarrow {}^7\text{F}_1$ ، والقمة التي عند الطول الموجي 619nm وهي شديدة وحادة وموافقة للانتقال  ${}^5\text{D}_0 \rightarrow {}^7\text{F}_2$ ، [4].

تم توضيح آلية التألق للبلورة  $\text{CaF}_2$  المشابهة بأيونات اليوروبيوم ثنائية التكافؤ  $\text{Eu}^{2+}$  وثلاثية التكافؤ  $\text{Eu}^{3+}$ ، وقيس طيف التهيج التألقي للمركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}$  في المجالين الطيفيين UV- Vis. لقد درست عينة من البلورة  $\text{CaF}_2$  الحاوية على تركيز 0.05% من الشاردة  $\text{Eu}^{2+}$ ، وعينة حاوية على التركيز 0.03% من الشاردة  $\text{Eu}^{3+}$ ، وأبدت العينة الأولى قمة طيفية تألقية عند الطول الموجي 427nm، والثانية قمة عند الطول 594nm، وقمة ضعيفة عند الطول 430nm الموافقة للانتقالات  $4f \rightarrow 5d$ ، [5].



الشكل (1): سويات الطاقة والانتقالات الإلكترونية المسموحة في  $\text{CaF}_2$  والمنشطة بشوارد الـ  $\text{Eu}^{3+}$

### أهمية البحث وأهدافه:

يبين الشكل (1) سويات الطاقة لشاردة اليوروبيوم  $\text{Eu}^{3+}$  التي تعتبر مناسبة لإنتاج الإصدار الفوتوني photon emission لدى التآلق السيني لمركبات الأكاسيد والفلوريدات، ولهذا جاء عملنا مساهمةً جديدةً في دراسة تأثير شاردة اليوروبيوم ثلاثي التكافؤ  $\text{Eu}^{3+}$  بالنسبة للتركيزات المختلفة % (0.01, 0.05, 0.3) في المميزات التآلفية لبلورة فلوريد الكالسيوم  $\text{CaF}_2$ .

يهدف البحث إلى دراسة مركبات متآلفة والعمل على تحسين الخواص التآلفية للضوء المنبعث من هذه المركبات، وذلك بدراسة تأثير الشوائب فيها وتحليل الطيف الصادرة للتآلق التي تتمتع بأهمية علمية كبيرة من أجل تطوير الأجهزة التآلفية والكواشف الضوئية، والأجهزة الطبية والعلمية من مثل الليزرز وغيرها.

### طرائق البحث ومواده:


حضرت العينات موضوع البحث في الحالة الصلبة بتسخين خلأط مناسبة محضرة من فلوريد الكالسيوم واليوروبيوم، واستعملت مواد كيميائية عالية النقاوة، وأجريت القياسات المطلوبة في مختبر الفيزياء التجريبية\* في إطار بروتوكول تعاون علمي بين جامعتي تشرين وبطرس بورغ.

قيس طيف التآلق باستخدام التهيج المستمر بالأشعة السينية X-ray بتطبيق جهد 35kV و تيار 15mA، وكانت قدرة الفصل الطيفي مساوية لـ 1nm. استخدم التهيج النبضي بتطبيق جهد 30kV، و تيار 0.5mA، وزمن نبضي 1ns، وقدرة فصل زمني تساوي 0.1ns لقياس منحنيات طاقة التآلق.

استخدم المضاعف الإلكتروني الضوئي PMT-106 في منطقة الأطوال الموجية القصيرة (200-680)nm، والمحلل الطيفي MDR-2 بنسبة 1200 فتحة/مم، في حين استخدم المضاعف الإلكتروني الضوئي PMT-83 في منطقة الأطوال الموجية الطويلة (400-1100)nm، والمحلل الطيفي MDR-2 بنسبة 600 فتحة/مم.

\*Petersburg state polytechnic university, polytechnicheskaya 29, 195251, San Petersburg, Russia.



يبين الشكل (2) وصف لمخطط الأجهزة المستخدمة في القياس وشرح البروفسور رودني عملها في نمط العد الفوتوني [6,7] وهي تتمثل في الوحدات الآتية: 1- مولد ترددات متغير. 2- معدلة. 3- منبع أشعة سينية نبضية. 4- منبع تغذية الجهد العالي. 5- وحدة التحكم والتوجيه. 6- منبع تغذية معدل. 7- منبع جهد متغير. 8- محول فصل. 9- جهاز تحكم زمني يتصل بالقناة START. 10- معدل زمني متغير. 11- مقياس تردد. 12- جهاز تحكم زمني يتصل بالقناة STOP. 13- مضخم. 14- مولد إلكتروني ضوئي. 15- منبع تغذية للمولد الإلكتروني الضوئي. 16- محلل رقمي متغير. 17- كومبيوتر IBM PC. 18- حجيرة Cryostat. 19- نافذة الحجيرة من البيريليوم. 20- نافذة كوارتزية. 21- العينة. 22- محلل الطيف.



الشكل (2): مخطط يبين الأجهزة المستخدمة لقياس التألق السيني X-ray luminescence.



### النتائج والمناقشة:

يبين الشكل (3) طيف تألق مركب فلوريد الكالسيوم النقي  $\text{CaF}_2$  (pure). يظهر فيه قمة طيفية تألقية شديدة وعريضة عند الطول الموجي 288nm، وقمة أخرى ضعيفة جداً عند الطول الموجي 550nm. يبين الشكل (4) طيف تألق العينة المشابهة  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  (0.01%). تظهر فيه القمة الطيفية العريضة عند الطول الموجي من 288nm ولكنها أقل شدة بشكل واضح مما هي عليه في الشكل (3)، وقمة أخرى شديدة وحادة عند الطول الموجي 425nm، والقمة الضعيفة جداً عند الطول الموجي 550nm التي تكون أقل شدة مما هي عليه في الشكل (3).


الشكل (3): طيف تألق فلوريد الكالسيوم النقي  $\text{CaF}_2$  (pure)الشكل (4): طيف تألق فلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2:\text{Eu}^{3+}(0.01)$ 

يبين الشكل (5) طيف تألق العينة المشابة  $\text{CaF}_2:\text{Eu}^{3+}(0.05\%)$  ويظهر فيه القمة الطيفية العريضة عند الطول الموجي من 288nm، والقمة الأخرى الشديدة والحادة عند الطول الموجي 425nm التي ظهرت في الشكل (4)، ولهاتين القمتين تقريباً الشدة نفسها كما في الشكل (4). والقمة الضعيفة جداً عند الطول الموجي 550nm التي تكون أقل شدة أيضاً مما هي عليه في الشكل (4).

يبين الشكل (6) طيف تألق العينة المشابة  $\text{CaF}_2:\text{Eu}^{3+}(0.3\%)$  ويظهر فيه القمة الطيفية العريضة عند الطول الموجي من 288nm، وتصبح ذات شدة ضعيفة جداً، والقمة الأخرى الشديدة والحادة عند الطول الموجي 425nm التي ظهرت في الشكل (4)، وتصبح شدتها أكبر مما هي عليه في الشكلين (4,5). أما القمة الضعيفة جداً عند الطول الموجي 550nm الظاهرة في الأشكال (3,4,5) فإنها تختفي كلياً.

الشكل (5): طيف تألق فلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2:\text{Eu}^{3+}(0.05)$ الشكل (6): طيف تألق فلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2:\text{Eu}^{3+}(0.3\%)$

يبين الشكل (7) منحنى التلاشي لطاقة التألق لفلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}(0.3\%)$ . قيس هذه المنحني بعد تعريض المركب للأشعة السينية X-ray في درجة حرارة الغرفة، ويظهر منه أن زمن التلاشي لتألق هذا المركب يساوي  $\tau=11 \text{ ns}$ .



الشكل (7): طيف تألق فلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}(0.3\%)$

تبيين الأشكال (3,4,5,6) الآتية:

- 1- إن القمة الضعيفة جداً عند الطول الموجي من 550nm ليست ذات أهمية في عملية التألق لا سيما أنها تتلاشى نهائياً عند التركيز العالي لليوروبيوم في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}(0.3\%)$ .
- 2- يتألق المركب النقي  $\text{CaF}_2$  لدى تهيججه بالأشعة السينية X-ray عند الطول الموجي 288nm، الشكل (3)، ويصبح أقل تألقاً لدى إشابته باليوروبيوم كما في الشكلين (4,5) المتعلقين بتركيزيه  $(0.01; 0.05\%)$  في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$ ، ويضعف جداً تألقه عند التركيز  $0.3\%$ ، الشكل (6).
- 3- يتألق عنصر اليوروبيوم في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  لدى تهيججه بالأشعة السينية X-ray عند الطول الموجي 425nm وعند مختلف التراكيز  $(0.01; 0.05, 0.3\%)$  ويكون على أشده عند التركيز الأعلى. يفسر تألق المركب  $\text{CaF}_2$  عند الطول الموجي 288nm وتألق المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  عند الطول 425nm بتألق المراكز  $V_K$  العائدة إلى التشكل التلقائي للإكسيتونات، وتتعلق هاتان القمتان الطيفيتان بالانتقالات الإلكترونية  $4f \rightarrow 5d$ .

يعود سبب اختفاء القمة الطيفية عند الطول الموجي 288nm عند التركيز الكبير لإيون اليوروبيوم  $\text{Eu}^{3+}$  في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}(0.3\%)$  إلى كون أيونات اليوروبيوم تتغلب على المركب  $\text{CaF}_2$  في تفاعلها مع الأشعة السينية المهيجة فهي تقوم بعملية حجب لجزيئاته تجاه الأشعة السينية المهيجة فينخفض تفاعله معها إلى حد متدن جداً.

**الاستنتاجات والتوصيات:**

تبين أن مركب فلوريد الكالسيوم النقي  $\text{CaF}_2$  يتألق بشكل جيد بقمة طيفية شديدة وعريضة عند الطول الموجي 288nm الواقعة في المجال فوق البنفسجي *ultra violet ray*، وتتحسر شدتها قليلاً عند إثابة المركب بتراكيز منخفضة بايون اليوروبيوم  $\text{Eu}^{3+}$  في المركبين  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  (0.05%)،  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  (0.01%) وتختفي عند إثابته بتركيز مرتفع في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  (0.3%). تبين أن مركب فلوريد الكالسيوم المشاب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  يتألق بشكل جيد بقمة طيفية شديدة عند الطول الموجي 425nm الواقعة في المجال المرئي، عند إثابته بالتراكيز المنخفضة، وتزداد شدتها عند إثابته بالتركيز المرتفع في المركب  $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{3+}$  (0.3%). نستنتج بأن للإثابة بايون اليوروبيوم  $\text{Eu}^{3+}$  دوراً كبيراً في التأثير في خصائص بلورة فلوريد الكالسيوم النقي  $\text{CaF}_2$  التألقي، ويمكن تعديل هذه الخواص بحسب الحاجة لتألق المركب عند الطول الموجي 288nm أو الطول 425nm أو كليهما معاً. لذلك من المهم التوسع في دراسة هذا التأثير عند تراكيز أخرى.

**كلمة شكر:** نتقدم بالشكر إلى البروفسور بيوتر ألكساندروفيتش رئيس قسم الفيزياء التجريبية على التسهيلات المقدمة للقيام بالقياسات والمناقشات حول موضوع البحث.

**المراجع:**

- [1]. JIA W., MANGE K., FERNANDZ F., *Energy transfer from host to  $\text{Eu}^{3+}$  in ZnO*, Opt. Mater. 23, 2003, p.p.27-32.
- [2]. DEMIDENKO VLADIMIR A., GOROKHVA ELENA I., KHODYUK IVAN V., KHRISTICH OLGA A., MIKHRIN SERGEY B., RODNYI PIOTER A., *Scintillation properties of ceramics based on Zinc oxide*, J.Radiation Measurements, vol. 42, 2007, p.p. 549-552.
- [3]. CHEN Li, ZHANG JIAHUA, Zhang XIANMIN, FENG IJU, and WANG XIAOJUN, *Optical properties of trivalent europium doped ZnO:Zn phosphor under excitation of near UV light*, J. Optics Express, vol. 16,N. 16, 2008, p.p. 11795- 11801.
- [4]. KYOO SUNG SHIM, HYUN KYUNG YANG, OUNGS SOO Yi, JUNG HWAN KIM, *Enhanced luminescent characteristics of laser-ablated  $\text{GdVO}_4:\text{Eu}^{3+}$  thin by Li-doping*, J. Applied Surface Science, N.253, 2007, p.p. 8146-8150.
- [5]. RODNYI P. A., KHADRO A., Kh., V OLOSHINOVSKI A. S., and STRYGANYUK B., *luminescence in Fluorite upon high-energy excitation*, Optics and Spectroscopy, vol. 103, 2007, N.4, p.p. 568-572.
- [6]. RODNY P. A., *A Source of X-ray pulses*, Institute Exp. Tech., Russian, V. 43, N. 5, 2000, p.p. 698- 700.
- [7]. PATAPOV A. S., RODNYI P. A., MIKHRIN S. B., *Experimental set-up for measurement of radiant. Meas*, V. 38, 2004, p. 839.