

The Effect Of Maximum Aggregates Size On No Fine Concrete Properties

Farida shouman*

(Received 9 / 10 / 2018. Accepted 10 / 2 / 2019)

□ ABSTRACT □

This work examines the effect of the maximum aggregate size on the properties of no fines concrete. In this work, three mixes were prepared with three sizes of coarse aggregate, (9.5, 12.7, and 19) mm, with using fixed values for each coarse aggregate/cement ratio (A/C=6) and water/cement ratio (W/C=0.42) for all mixes. Tests are carried out on hardened concrete to investigate the effect of the maximum aggregate size on the compressive strength, porosity%, absorption%, density, and thermal conductivity.

Results showed that increasing the maximum aggregate size from 9.5 to 19 mm for the used mixes reduces the compressive strength and density clearly, on the other hand the porosity and the absorption increase with increasing the maximum aggregate size for all studied mixes.

It was found that the compressive strength at 45 days increases from (6.69 Mpa) to (11.55 Mpa). when the maximum aggregate size decreases from 19 to 9.5 mm.

Keywords: No fine concrete, maximum aggregate size, thermal conductivity, absorption%.

* work supervisor , Department of Construction Engineering and Management , faculty of civil Engineering , Tishreen university _ lattakia – Syria.

*E-mail: faridaazmishuman@gmail.com

دراسة تأثير القطر الأعظمي للحصويات الخشنة في بعض خواص البيتون الخالي من الرمل

فريدة شومان*

(تاريخ الإيداع 9 / 10 / 2018. قُبِلَ للنشر في 10 / 2 / 2019)

□ ملخّص □

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير القطر الأعظمي للحصويات الخشنة في خواص البيتون الخالي من الرمل، تم إعداد ثلاث خلطات بيتونية باستخدام ثلاثة أقطار مختلفة للحصويات الخشنة هي : (9.5, 12.7, 19) mm مع اعتماد قيم ثابتة لكل من نسبة الحصويات إلى الإسمنت (A/C=6) ونسبة الماء إلى الإسمنت (W/C= 0.42) لكل الخلطات. أجريت الفحوصات على البيتون المتصلب لدراسة تأثير القطر الأعظمي للحصويات الخشنة في المقاومة على الضغط البسيط ونسبة الامتصاص والكثافة والمسامية والناقلية الحرارية. أظهرت النتائج أن زيادة القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 9.5mm إلى 19mm أدى إلى نقصان في الكثافة والمقاومة على الضغط البسيط بشكل واضح، وبالمقابل ازدادت المسامية ونسبة امتصاص الماء مع زيادة القطر الأعظمي للحصويات المستخدمة في الخلطات البيتونية الثلاث. تزايدت المقاومة على الضغط البسيط بعمر 45 يوماً، من (6.69 Mpa) إلى (11.55 Mpa) عندما تناقص القطر الأعظمي للحصويات من 19mm إلى 9.5mm .

الكلمات المفتاحية: البيتون الخالي من الرمل ، القطر الأعظمي للحصويات ، الناقلية الحرارية ، نسبة الامتصاص.

*مُشرفة على الأعمال _ قسم هندسة وإدارة التشييد _ كلية الهندسة المدنية _ جامعة تشرين _ اللاذقية _ سوريا.
*البريد الإلكتروني: faridaazmishuman@gmail.com

مقدمة:

البيتون الخالي من الرمل No_fines concrete هو نوع خاص من البيتون يتمتع بمسامية عالية، لذلك يطلق عليه أيضاً اسم البيتون المسامي Porous concrete أو البيتون النفوذ Pervious concrete، ويعتبر البيتون الخالي من الرمل أحد أنواع البيتون الخفيف Lightweight concrete.

يمكن إضافة كمية قليلة جداً من الرمل أو الحصى الناعم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى تقليل حجم الفراغات الموجودة لكنه بالمقابل يؤدي إلى ازدياد المقاومة والصلابة.

البيتون الخالي من الرمل النموذجي تكون فيه نسبة الحصى الخشنة إلى الإسمنت A/C تقع ضمن المجال (6-10) ونسبة الماء إلى الإسمنت W/C ضمن المجال (0.35-0.45) وتكون المسامية من % (15-25) [1].

يستخدم البيتون الخالي من الرمل في أعمال الطرق وفي رصف بعض أنواع الأرضيات لأن غياب الرمل وغياب التدرج الحبي للحصى الخشنة من الخلطة البيتونية يسبب وجود فراغات مملوءة بالهواء ومتصلة مع بعضها البعض، مما يسمح لمياه الأمطار بالمرور من خلاله وبالتالي يتم تقليل الجريان السطحي في المناطق المرصوفة والاستفادة من مياه الأمطار بتغذية المياه الجوفية بدلاً من ضياعها في شبكات تصريف المياه للمدن [1]، ولتحقيق هذا الهدف يجب مراعاة كلاً من كمية الماء المستخدمة في الخلطة البيتونية وكمية العجينة الإسمنتية الموجودة فيها.

إذاً هذا النوع من البيتون حساس جداً لكمية الماء المضافة، فكمية زائدة من الماء تؤدي إلى حدوث فصل بين الحصى الخشنة والعجينة الإسمنتية وبالتالي ترسب العجينة الإسمنتية في أسفل البيتون وإغلاق المسام الموجودة في الطبقات السفلى وتكوين طبقات أقل نفاذية، كما أن كمية قليلة من الماء تؤدي إلى تكثف العجينة الإسمنتية وضعف في تماسك الخلطة البيتونية وانخفاض في قابلية تشغيل البيتون الطري، كمية الماء الصحيحة تعطي البيتون مظهراً صلباً ورطباً ولامعاً، ويمكن اعتماد طريقة قبضة اليد الموضحة في الشكل رقم (1)، أو تجربة المخروط الموضحة في الشكل رقم (2) للتأكد من القوام الصحيح للبيتون ومن كون كمية الماء المضافة صحيحة [2].



(b): كمية الماء المضافة صحيحة

(a): كمية الماء المضافة قليلة



(c): كمية الماء المضافة كثيرة

الشكل (1): طريقة قبضة اليد للتأكد من القوام الصحيح للبيتون الخالي من الرمل



(a): خلطة بيتونية مع كمية صحيحة من الماء وعجينة إسمنتية غير مترسبة في الأسفل



(b): خلطة بيتونية مع كمية زائدة من الماء وعجينة إسمنتية سائلة

الشكل (2): تجربة المخروط للتحقق من صحة قوام البيتون الخالي من الرمل

كما يجب أن يمتلك البيتون الخالي من الرمل كمية مناسبة من العجينة الإسمنتية بحيث تكون كافية لتغطية الحصويات الخشنة بشكل كامل وكافٍ لتحقيق القدر المطلوب من الالتصاق والتماسك بين الحصويات الخشنة، دون زيادة أي كمية تسبب ملء الفراغات الموجودة وبالتالي تقليل مسامية البيتون، كما أن هذه المسامات يجب أن تكون متصلة مع بعضها لتشكيل ما يشبه أفنية صغيرة تسمح بتصريف المياه من خلال البيتون وهذا سبب آخر يمنع وجود أي كمية زائدة من العجينة الإسمنتية لأنها قد تؤدي إلى قطع هذه الأفنية، يظهر في الشكل رقم (3) الحصويات الخشنة ويظهر في الشكل رقم (4) الخلطة البيتونية وبالمقارنة نجد عدم وجود أي كمية زائدة من العجينة الإسمنتية.



الشكل(4): الخلطة البيتونية

الشكل(3): الحصويات الخشنة

أهمية البحث و أهدافه:

يستخدم البيتون الخالي من الرمل عادةً في مواقف السيارات كما في الشكل رقم(5)، كما يستخدم في الطرق ذات الكثافة المرورية المنخفضة، طرق المشاة، فناءات المنازل، الحدائق العامة، الملاعب التي تحتاج إلى أرضيات صلبة، وفي الأرضيات المعشبة. وهو الحل العملي الأفضل المعترف به من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية للاستفادة القصوى من مياه الأمطار والعواصف حيث تمر من خلاله كل الأمطار الهائلة إلى التربة فيتم تغذية المياه الجوفية وزيادة مستوياتها، كما أن مرور الماء من خلال البيتون الخالي من الرمل يعتبر المرحلة الأولى من فلترة المياه وبالتالي تقليل كميات المواد الملوثة التي تدخل إلى الجداول والمياه الجوفية [1]، يوضح الشكل رقم (6) مرور الماء عبر البيتون الخالي من الرمل.



الشكل (6): مرور الماء عبر البيتون الخالي من الرمل



الشكل (5): استخدام البيتون الخالي من الرمل في رصف مواقف السيارات

يقلل تغلغل مياه العواصف إلى التربة عبر البيتون الخالي من الرمل الجريان السطحي في المناطق المرصوفة، مما يسمح باستخدام قنوات ذات سعة أقل لتصريف مياه العواصف وبالتالي تكاليف أقل. يسمح استخدام البيتون الخالي من الرمل في الأرصفة وفي طرق المشاة بتشجير هذه المناطق بكفاءة عالية لأنه يسمح بانتقال الماء والهواء إلى جذور الأشجار موفراً لها شروط النمو الجيد وبالتالي يقلل من تأثير التطور العمراني على الأشجار والبيئة.

كما يؤدي استخدام البيتون الخالي من الرمل في رصف الطرق إلى زيادة أمان الطرق لأنه يزيد من مقاومة الانزلاق [1]. بالإضافة إلى الأهمية البيئية لاستخدام البيتون الخالي من الرمل توجد أهمية اقتصادية حيث يستخدم البيتون الخالي من الرمل في:

* القواطع الداخلية وفي الجدران الخارجية للأبنية فيقلل الوزن الميت للبناء لكونه أحد أنواع البيتون الخفيف مما يسمح بتقليل أبعاد المقاطع واستخدام كمية أقل من التسليح .

* المنشآت المؤقتة وذلك لكلفته الأولية القليلة وسهولة هدمه وإعادة استخدام مواده الأولية مرة ثانية.

* يتمتع بعزل صوتي وعزل حراري وبالتالي لا داعي لاستخدام مواد عازلة، ويوفر في كمية الطاقة المستهلكة في عمليات التدفئة والتبريد.

مما سبق يعتبر البيتون الخالي من الرمل بيتون صديق للبيئة بكفاءة عالية، وهو ذو إنتاجية عالية وبعمالة قليلة لأن البيتون الخالي من الرمل لا يحتاج رص ولا يحتاج معدات إضافية مثل الرجاجات وتكلفة إنتاجه أقل من تكلفة إنتاج البيتون التقليدي بسبب غياب الرمل واستخدام كمية أقل من الإسمنت [3,4].

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير القطر الأعظمي الحصويات الخشنة في الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية للبيتون الخالي من الرمل.

طرائق البحث ومواده:

نفذ هذا البحث في مخبر تجريب المواد في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين خلال الفترة الممتدة من 15-2-2018 حتى 25-5-2018. وقد تم العمل المخبري على مرحلتين :

المرحلة الأولى: إنتاج خلطات من البيتون الخالي من الرمل باستخدام حصويات خشنة بثلاثة أقطار مختلفة هي (9.5, 12.7, 19) mm.

المرحلة الثانية: تقييم تأثير تغير أقطار الحصويات الخشنة في بعض خصائص البيتون الخالي من الرمل.

1 المواد المستخدمة في هذا البحث:

الإسمنت : إسمنت بورتلندي عادي أسود صنف 32.5 صنع معمل إسمنت طرطوس و توضح الجداول رقم (1) و(2) و(3) الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للإسمنت المستخدم في هذا البحث.

الجدول (1): الخصائص الفيزيائية للإسمنت المستخدم

نتائج الاختبار	الخصائص الفيزيائية
3100	النعومة cm ² /gr
120	زمن بداية الأخذ (دقيقة)
220	زمن نهاية الأخذ (دقيقة)
1	امتصاص لوشاتوليه mm

الجدول (2): الخصائص الميكانيكية للإسمنت المستخدم

نتائج الاختبار Mpa	عمر العينة (يوم)	الخصائص الميكانيكية
23.9	7	مقاومة الضغط لعينات موشورية
37	28	4x4x16cm

7	7	مقاومة الانعطاف لعينات مشورية
9.3	28	4x4x16cm

الجدول (3): الخصائص الكيميائية للإسمنت المستخدم

نتائج الاختبار %	الخصائص الكيميائية
19.85	أكسيد السيليوس SiO_2
5.16	أكسيد الألمنيوم Al_2O_3
4.68	أكسيد الحديد Fe_2O_3
61.88	أكسيد الكالسيوم CaO
2.58	أكسيد المغنيزيوم MgO
2.2	أكسيد الكبريت SO_3
1.73	الكلس الحر
1.76	فاقد الحرق
1.4	مواد غير ذوابة

الماء: ماء المزج المستخدم في كل الخلطات البيتونية هو الماء الصالح للشرب المتوفر في مدينة اللاذقية.

الحصىات الخشنة: الحصىات الخشنة التي تستخدم في البيتون الخالي من الرمل عادة تكون ذات مقاس واحد و تتراوح أقطارها بين (10-20)mm ويجب أن لا يكون في الحصىات حبيبات أصغر من 4.75mm لأن الحبيبات الصغيرة سوف تتجه لملء الفراغات وهذا يؤثر على مسامية البيتون الخالي من الرمل وعلى الخصائص المرتبطة بها [5].

في هذا البحث استخدمت حصىات ذات مقاس أحادي بقطر أعظمي متغير من خبطة إلى أخرى، الأقطار المستخدمة هي (9.5-12.7-19)mm، توضح الجداول رقم (4) و (5) و (6) التحليل الحبي للحصىات المستخدمة في الخلطات الثلاث مع الكثافة الظاهرية للحصىات لكل قطر وقد اعتمدت سلسلة المناخل ASTM في عملية التحليل الحبي.

الجدول (4): التحليل الحبي للحصىات ذات القطر الأعظمي 9.5 mm

فتحة المنخل (mm)	النسبة المئوية المارة
12.7	100
9.5	95
4.75	0
1500	الكثافة الظاهرية kg/m^3

الجدول (5): التحليل الحبي للحصىات ذات القطر الأعظمي 12.7 mm

فتحة المنخل (mm)	النسبة المئوية المارة
16	100
12.7	95

9.5	0
1380	kg/m ³ الكثافة الظاهرية

الجدول (6): التحليل الحبي للحصويات ذات القطر الأعظمي 19 mm

فتحة المنخل (mm)	النسبة المئوية المارة
25.4	100
19	95
12.7	0
1250	kg/m ³ الكثافة الظاهرية

2 الخلطات الببتونية:

تم استخدام طريقة الوزن لتصميم الخلطات الببتونية بنسبة ماء إلى الإسمنت ثابتة ($W/C=0.42$) ونسبة حصويات إلى الإسمنت ثابتة ($A/C=6$) وهذه الخلطات تختلف بالقطر الأعظمي للحصويات الخشنة المستخدمة وبعد عدة محاولات على خلطات تجريبية توصلنا إلى التصميم الذي يعطي الخلطة المثالية من حيث الكثافة ونسبة الفراغ ويوضح الجدول رقم (7) تصميم الخلطات الببتونية.

الجدول (7): تصميم الخلطات الببتونية

الكثافة التصميمية kg/m ³	كمية الحصويات 1m ³ في (Kg)	كمية الماء 1m ³ في (kg)	كمية الإسمنت 1m ³ في (Kg)	W/C	A/C	D _{max} (mm)	رمز الخلطة
1923	1555	109	259	0.42	6/1	9.5	M1
1768	1430	100	238.33	0.42	6/1	12.7	M2
1595	1290	90.3	215	0.42	6/1	19	M3

التحضير لعملية الخلط :

- 1- تغسل الحصويات بالماء للتخلص من الغبار الموجود على سطحها وذلك بهدف تأمين الالتصاق الجيد بين الحصويات والعجينة الإسمنتية ثم تترك لتجف بالهواء بشكل طبيعي كما يظهر في الشكل رقم (7).
- 2- تركيب القوالب المكعبية و تدهن بالزيت المعدني، الشكل رقم (8).
- 3- توزن كميات الإسمنت والماء والحصويات اللازمة لكل خلطة .



الشكل (8): تجهيز القوالب المكعبة



الشكل (7): تجفيف الحصى بالهواء بعد غسلها

عملية الخلط : تمت باستخدام خلط كهربائي سعته 0.15 m^3 و حسب الخطوات التالية :

- 1- ترطيب السطح الداخلي للخلط .
 - 2- وضع الحصى الخشن في الخلط.
 - 3- إضافة نصف كمية الماء اللازمة إلى الحصى .
 - 4- خلط الحصى مع الماء مدة دقيقة لترطيب سطحها كي تغلف بسهولة بغطاء من العجينة الإسمنتية.
 - 5- إضافة نصف كمية الإسمنت إلى الخلط و تدوير الخلط لمدة دقيقة .
 - 6- إضافة الكميات المتبقية من الماء والإسمنت بالتدرج وبالتناوب أثناء عملية المزج .
 - 7- استمرار الخلط حتى تغطية الحصى بالعجينة الإسمنتية بشكل جيد [2].
- يوضح الشكل رقم (9) الخلطة البيتونية مع ملاحظة عدم ترسب العجينة الإسمنتية في الأسفل.



الشكل(10): تعبئة القوالب على دفعات



الشكل(9): الخلطة البيتونية

تعبئة القوالب المكعبة:

يفضل الإسراع نسبياً في صب البيتون الخالي من الرمل لأن الطبقة الرقيقة من العجينة الإسمنتية يمكن أن تجف قليلاً وهذا يؤدي إلى انخفاض التماسك والالتصاق مما يؤدي إلى تناقص في المقاومة والصلابة .
تعبأ القوالب على ثلاث طبقات ويتم دمك كل طبقة باستخدام قضيب الدمك لمدة عشر ثواني مع الانتباه لضرورة ملء زوايا القالب جيداً وبعد ذلك تتم عملية تسوية السطح [2].
توضح الأشكال رقم (10) و (11) و(12) عملية تعبئة القوالب و تسوية السطح.



الشكل (12): تسوية السطح



الشكل (11): دمك طبقات البيتون

الإنضاج : تستخرج العينات من القوالب بعد مرور 24 ساعة على عملية الصب وتوضع في حوض مائي حتى موعد إجراء الاختبار عليها.

النتائج والمناقشة:

1- الكثافة الرطبة Fresh density: تعتبر الكثافة الرطبة من الخواص الهامة للبيتون الطري وهي تعبر عن كثافة البيتون الطري المتوضع في المكان، تم قياس الكثافة الرطبة للخلطات البيتونية بعد صب القالب مباشرة، ويوضح الجدول رقم (8) قيم الكثافات الرطبة والكثافة التصميمية علماً أن الفرق المسموح به بين الكثافتين كحد أقصى 80 kg/m³ وهذا الشرط محقق في جميع الخلطات [1].

الجدول (8): الكثافة التصميمية والكثافة الرطبة لكل خلطة

رمز الخلطة	الكثافة التصميمية kg/m ³	الكثافة الرطبة kg/m ³
M1	1923	1955
M2	1768	1841
M3	1595	1670

2- المقاومة على الضغط البسيط Compressive strength: أجري هذا الاختبار على عينات مكعبية أبعادها 15*15*15 cm باستخدام جهاز الاختبار الموجود في المخبر بأعمار (7-28-45) يوم بمعدل 3 مكعبات لكل عمر، نتائج المقاومة على الضغط البسيط لعينات البيتون الخالي من الرمل للخلطات البيتونية المدروسة مبينة في الجدول رقم (9)، يظهر في الشكل رقم (13) العينات التي ستختبر على الضغط، كما يوضح الشكل رقم (14) جهاز اختبار الضغط.



الشكل (14): جهاز اختبار الضغط




الشكل (13): العينات التي ستختبر على الضغط

الجدول (9): نتائج اختبار المقاومة على الضغط البسيط للخلطات البيتونية

المقاومة على الضغط البسيط بوحدة Mpa			القطر الأعظمي D _{max}	W/C	A/C	رمز الخلطة
45 يوم	28 يوم	7 أيام				
11.55	10.67	5.93	9.5	0.42	6/1	M1
10.66	8.44	4.61	12.7	0.42	6/1	M2
6.96	5.78	4.3	19	0.42	6/1	M3


تشير هذه النتائج إلى أن المقاومة على الضغط البسيط تتناقص مع زيادة القطر الأعظمي للحصويات الخشنة، كما أن هذه المقاومة تزداد مع الزمن، يوضح المنحني المبين على الشكل رقم (15) ازدياد المقاومة على الضغط البسيط مع الزمن وتعزى هذه الزيادة إلى تقدم عملية الإماهة وتطور الروابط الإسمنتية.



الشكل (15): ازدياد المقاومة على الضغط البسيط مع الزمن

توضح المنحنيات المبينة على الشكل رقم (16) العلاقة بين المقاومة على الضغط البسيط و قطر الحصويات الخشنة بعمر (7، 28، 45) يوم، وهي علاقة خطية ذات تناسب عكسي، وبالاعتماد على النتائج السابقة تم إيجاد علاقات تمكن من التنبؤ بقيمة المقاومة على الضغط البسيط تبعاً لقطر الحصويات الخشنة، فمثلاً بعمر 45 يوم يمكن حساب المقاومة على الضغط البسيط من العلاقة :

$$\sigma = -0.4977 * D_{max} + 16.558$$



الشكل(16): العلاقة بين المقاومة على الضغط البسيط والقطر الأعظمي للحصويات الخشنة بعمر (7, 28, 45) يوم

3- حساب الناقلية الحرارية **Thermal conductivity**: تعتبر خاصية العزل الحراري من أهم خواص البيتون الخالي من الرمل التي يجب التأكد منها عند استخدامه في أعمال البناء، وتعرف الناقلية الحرارية بأنها كمية الحرارة التي تجتاز سماكة الجدار خلال ساعة واحدة وعلى مساحة $1m^2$ من الجدار، أجري هذا الاختبار على عينات مكعبية مجففة أبعادها $15*15*15$ cm وعمرها 28 يوم، وحسبت الناقلية الحرارية من العلاقة التالية [7]:

$$K = 0.072e^{0.00125\rho}$$


K : الناقلية الحرارية لنموذج مجفف (W/m.k).

ρ : الكثافة الجافة بعمر 28 يوم (kg/m^3).

يوضح الجدول رقم (10) الكثافات الظاهرية والجافة وقيم الناقلية الحرارية للخلطات البيتونية، ويوضح المنحنى المبين على الشكل رقم (17) العلاقة بين القطر الأعظمي للحصويات الخشنة والناقلية الحرارية، مع ملاحظة أن الناقلية الحرارية للبيتون تقل مع ازدياد القطر الأعظمي للحصويات الخشنة وهذا يعزى إلى ازدياد حجم الفراغات وبالتالي ازدياد كمية الهواء الموجودة ضمن البيتون مع التذكير بأن الهواء عازل جيد للحرارة.

الجدول (10): الكثافة الجافة والكثافة الظاهرية والناقلية الحرارية لكل خلطة

الناقلية الحرارية (W/m.k)	الكثافة الجافة بعمر 28 يوم (kg/m^3)	الكثافة الظاهرية بعمر 28 يوم (kg/m^3)	رمز الخلطة
0.73356	1857	1915	M1
0.6588	1771	1812	M2
0.52148	1584	1640	M3



الشكل (17): العلاقة بين القطر الأعظمي للحصويات الخشنة والنفاذية الحرارية.

4- اختبار امتصاص الماء **Absorption**: أجري هذا الاختبار على العينات التي تم تجفيفها في الفرن لمدة 24 ساعة في الاختبار السابق، وضعت العينات في حوض مائي درجة حرارته 21 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، بعد إخراج العينات من الحوض المائي يجفف سطحها بمنشفة ثم توزن للحصول على الوزن المشبع للعيينة [6,5]، يحسب الامتصاص بالعلاقة التالية:

$$Absorption\% = \frac{W2 - W1}{W1} * 100$$


W2: الوزن المشبع للعيينة.

W1: الوزن الجاف للعيينة.


تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة يؤدي إلى تناقص الامتصاص وازدياد الكثافة، وهذا يعزى إلى إن تناقص القطر الأعظمي للحصويات يؤدي إلى تقليل الفراغات الموجودة وبالتالي تعبئة أفضل وازدياد في قيمة الكثافة ونقصان في قيمة الامتصاص، يعطي الجدول رقم (11) قيم الكثافة الجافة والامتصاص لكل خلطة، ويوضح المنحني المبين على الشكل رقم (18) العلاقة بين الكثافة الجافة والامتصاص كما يوضح المنحني المبين على الشكل رقم (19) العلاقة بين القطر الأعظمي للحصويات الخشنة والامتصاص.

الجدول (11): قيم الكثافة الجافة والامتصاص لكل خلطة

الامتصاص (%)	الكثافة الجافة (kg/m ³)	رمز الخلطة
3.82	1857	M1
6.1	1771	M2
8.9	1584	M3



الشكل (18): العلاقة بين الكثافة الجافة والامتصاص



الشكل (19): العلاقة بين القطر الأعظمي للحصويات الخشنة والامتصاص

5- إختبار المسامية **Porosity**: المسامية هي نسبة حجم الفراغ في البيتون المتصلب إلى الحجم الكلي للبيتون، وقد وحسبت المسامية من العلاقة التالية [6,5]:

$$P = (1 - C) * 100$$

P: المسامية %.

C: الاكتناز.

$$C = \frac{\text{الكثافة الظاهرية}}{\text{الكثافة الصلبة}}$$

الكثافة الصلبة تحسب من العلاقة التالية:

$$\rho_s = \frac{w_1}{w_1 - w_2} * p_w$$

W1 : وزن المكعب في الهواء.


W2 : وزن المكعب في الماء.

p_w : كثافة الماء.

يظهر الجدول رقم (12) نتائج هذا الاختبار، كما يوضح المنحني المبين على الشكل رقم (19) تأثير القطر الأعظمي الحصىات الخشنة في المسامية حيث أن تناقص القطر الأعظمي للحصىات يؤدي إلى تناقص المسامية.

الجدول (12) : قيم المسامية للخلطات الثلاث

رمز الخلطة	القطر الأعظمي (mm)	المسامية (%)
M1	9.5	21
M2	12.7	23.9
M3	19	27.1



الشكل(19): العلاقة بين القطر الأعظمي للحصىات الخشنة والمسامية

إن العلاقة بين القطر الأعظمي للحصىات الخشنة والمسامية هي علاقة خطية ذات تناسب طردي، وبالاعتماد على النتائج السابقة تم إيجاد علاقة تمكن من التنبؤ بقيمة المسامية تبعاً للقطر الأعظمي للحصىات وهذه العلاقة هي:

$$P(\%) = 0.6234 * D_{max} + 15.438$$

يوضح الشكلان (20) (21) أننا تمكنا من إنتاج بيتون بمسام متصلبة تشكل أنابيب تصريف تسمح بمرور المياه عبرها.



الشكل(21): مرور الماء عبر مكعبات قياس $10*10*10$ cm و بأحجام مختلفة للحصىات



الشكل(20): مرور الماء عبر مكعب قياس $15*15*15$ cm

الاستنتاجات والتوصيات:

- 1- يؤثر القطر الأعظمي للحصويات الخشنة في خصائص الببتون الخالي من الرمل، إذ أدى تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 19mm إلى 9.5mm إلى زيادة الكثافة والمقاومة على الضغط البسيط والناقلية الحرارية وتناقص الامتصاص والمسامية بشكل واضح.
- 2- أدى تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 19mm إلى 9.5mm إلى زيادة المقاومة على الضغط البسيط من (6.96 mpa) إلى (11.55 mpa) أي بزيادة قدرها 66% .
- 3- أدى تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 19mm إلى 9.5mm إلى تناقص المسامية من (27.1%) إلى (21%) أي بتناقص قدره 22.5% .
- 4- أدى تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 19mm إلى 9.5mm إلى تناقص الامتصاص من (8.9%) إلى (3.82%) أي بتناقص قدره 57% .
- 5- كشف تحليل النتائج أن هناك علاقة عكسية بين المقاومة على الضغط البسيط والكثافة من جهة والقطر الأعظمي للحصويات الخشنة من جهة أخرى، وهناك علاقة طردية بين المسامية والامتصاص من جهة والقطر الأعظمي للحصويات الخشنة من جهة أخرى.
- 6- هناك علاقة عكسية بين الناقلية الحرارية من جهة والقطر الأعظمي للحصويات الخشنة من جهة أخرى، حيث أدى تناقص القطر الأعظمي للحصويات الخشنة من 19mm إلى 9.5mm إلى ازدياد الناقلية الحرارية من (0.52148) إلى (0.73356) أي بزيادة قدرها 40.67% .

المراجع:

- 1- NRMCA, "Pervious Concrete What ,why ,how?" , 2004, www.nrmca.org.
- 2- JIMMA. E. B. "Workability-Integrated Mixture Proportioning Method for Pervious Concrete", Clemson university, August 2014.
- 3- إحسان، حمدي علي. " دراسة بعض خواص الخرسانة الخالية من الرمل". رسالة ماجستير، هندسة البناء والإتشاءات، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق، 2005.
- 4- الخطيب، حسان عصام. " دراسة مقارنة لبعض خصائص الخرسانة خفيفة الوزن". رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة الموصل، العراق، 2004.
- 5- MALHOTRA V. M. "No-Fines Concrete-its properties and Applications", Journal of ACI, Vol. 73, No. 11, November, 1976, pp. 628-644.
- 6-ASTM C642-97, "Standerd Test method for density,Absorption,And voids in hardened Concrete" , ASTM Standerds ,04.02, 2003, pp. 1-3. ACI, Vol. 83, September-October, 1986, pp. 830-837.
- 8- NEVILLE A. M. "properties of concrete". Third edition Pitman Publishing Limited , London, UK, 1981.