

دراسة سريرية لتأثير لون اللواصق الراتنجية على لون الوجوه الرقيقة المُصنعة بواسطة تقنيتين مختلفتين (IPS e-max Press , IPS e-max CAD)

الدكتور نزيه عيسى*

الدكتور ناصر بهرلي**

أنس صلاح الدين كيالي***

تاريخ الإيداع 21 / 7 / 2013. نُبل للنشر في 12 / 11 / 2013

□ ملخص □

تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير لون لواصق (V.V) (Variolink Veneer) المُستخدمة في إصاق الوجوه الرقيقة على لون هذه الوجوه المُصنعة حصراً بخزف (IPS e-max). استخدمت عينة مؤلفة من (15) وجهاً رقيقاً بألوان (A1-A2-A3-A3,5) وفقاً لتقنية (IPS e-max Press) و(15) وجهاً رقيقاً وفقاً لتقنية (IPS e-max CAD). تم قياس لون هذه الوجوه على الأسنان المحضرة دون إصاق وقياس المتغيرات الناتجة بين اللون المطلوب واللون الناتج بواسطة جهاز (Easysshade compact)، ثم تم إصاق كل ثلث من العينة الأولى والثانية بأحد لواصق (V.V) بإحدى درجات الشفافية التالية (-3)، (0)، (+3) وتمت إعادة قياس المتغيرات بين اللون الناتج لكل مجموعة مع اللون المطلوب. بينت النتائج أن اللاصق (V.V-3) قد قدم النتائج الأكثر مقارنة للون المطلوب، فيما بينت أن اللاصق (V.V+3) قد قدم النتائج الأقل مقارنة، وبينت المقارنة بين التقنيتين أن تقنية (CAD-CAM) كانت أكثر مقارنة للون المطلوب من تقنية (Press)، وبالتالي تكون تقنية (CAD-CAM) مع لاصق (V.V-3) هي الأكثر مقارنة في جميع الفئات.

الكلمات المفتاحية: الوجوه الرقيقة - جهاز Easyshade Compact- لاصق Variolink Veneer- تقنية الخراطة
IPS e-max CAD - تقنية الضغط IPS e-max Press.

* أستاذ - قسم التعويضات الثابتة- كلية طب الأسنان - جامعة تشرين- اللاذقية- سورية.

** أستاذ مساعد - قسم التعويضات الثابتة - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

*** طالب دراسات عليا (ماجستير) - قسم التعويضات الثابتة - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

An in Vivo Study for the Color Influence of Resin Cements on the Color of Thin Veneers Fabricated with Two Different Techniques (IPS E-Max Press and IPS E-Max CAD)

Dr. Nazih Issa*
Dr. Naser Baherly**
Anas Salah Aldin Kayali***

(Received 21 / 7 / 2013. Accepted 12 / 11 / 2013)

□ ABSTRACT □

This study aims to recognize the effect of Variolink Veneer (V.V) cement colors used in luting thin veneers fabricated from (IPS e-max) porcelain on the final resulting color. A sample of (30) thin veneers in (A1-A2-A3-A3,5) colors is used. The veneers were equally divided into two subgroups; the first was manufactured with (Press) technique and the second was manufactured with (CAD-CAM) techniques. The changes between the desired and resulting color are measured for without luting by the (Easyshade Compact) device. Each third of every subgroup was then luted with one of the colors of (V.V) (+3),(0),(-3), changes in color were re-measured. Results showed that (V.V-3) presents the favored results, while (V.V+3) offers the less favored results for the desired color. A comparison between the two techniques, showed that (IPS e-max CAD) provides the most favored result more than (IPS e-max press), that is why, (CAD) with (V.V-3) is the best in all combinations.

Keywords: Easyshade Compact, (IPS e-max CAD) technique, (IPS e-max Press) technique, thin veneers, Variolink Veneer Cements

* Professor, Department of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Tishreen University, Lattakia, Syria

** Associate Professor, Department of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Tishreen University, Lattakia, Syria

*** Postgraduate student, Department of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Tishreen University, Lattakia, Syria

مقدمة:

تنوعت تقنيات تحسين منظر الأسنان الأمامية على مستوى اللون أو التوضع أو الحجم أو الشكل أو الاصطفاف أو المظهر العام للابتسامة^[1]، وتواجه ترميمات الأسنان المكسورة أو المتلونة أو تلك التي تعاني من سوء تشكل أو تباعدات أعباء وظيفية وتجميلية، عادة ما كانت تتم معالجة هذه الحالات بالتيجان الكاملة^[2]، ولكن نظراً لما يسببه التتويج من إنقاص وضعف في النسج السنية^[3] وللحاجة للمحافظة على هذه النسج بدأ التركيز على إيجاد تقنية تحافظ أكثر ما يمكن على النسج السنية السليمة^[2]، ومن هنا كان ظهور الوجوه الرقيقة التي أصبحت من أكثر التقنيات استخداماً في ترميم الأسنان الأمامية^[4]. تعدّ الوجوه الخزفية الرقيقة (Thin porcelain veneers) تقنية ترميمات تجميلية محافظة تُلصق على السطوح الشفهية المُحضرة للأسنان الأمامية بشكل رئيسي^[5]، وهي تُصنع من خزف رقيق بثخانة نحو (0,5) مم حسب المتطلبات السريرية^[6]، وتُستخدم الوجوه الرقيقة كترميم محافظ لتصحيح منظر الأسنان الأمامية المتلونة أو المكسورة^[7]، وقد شاع استخدام الوجوه الرقيقة عبر عقود منصرمة لأسباب التحضير الأصغري المطلوب فيها وكذلك لتأمينها الناحية التجميلية المميزة وطويلة الأمد^[8]، إلا أن عملية صناعة الوجوه الرقيقة واجهت تحدياً كبيراً من أجل مقارنة اللون المرغوب وذلك بسبب التداخل اللوني بينها وبين البناء الداخلي (سن ومواد تجميلية مُستخدمة في العمل كاللصق الراتنجي وسواه)، حيث يتأثر اللون النهائي للوجوه الرقيقة بـ 1- لون وظلالية المادة الخزفية المستخدمة، 2- لون البنية الواقعة تحت هذه الوجوه، وبخاصة لون وثخانة المادة اللاصقة، كل هذه العوامل تجعل من المقارنة اللونية للوجوه الخزفية الرقيقة مع اللون المطلوب أمراً معقداً من أجل الوصول إلى النتيجة الجمالية المرضية.^[9]

ورغم تعدد التقنيات المستخدمة في صناعة الوجوه الخزفية الرقيقة^[10]، تعدّ أكثرها انتشاراً تلك المستخدمة من شركة IVOCLAR VIVADENT (ليشتشتاين- سويسرا) المُنتجة لخزف IPS e-max ذي التركيبة الشافة من سليكات الليثيوم^[11].

تعدّ ظاهرة اللون استجابةً حسيةً بصريةً لعين الناظر لما ينتج عن التفاعل الفيزيائي بين الطاقة الضوئية والجسم المُشاهد كما أنها تتعلق بالخبرة الذاتية للشخص الفاحص^[12]، ويوجد ثلاثة عوامل تؤثر في إدراك اللون: أ- الضوء Light ب- الجسم المُشاهد Observed body ج- عين الشخص الفاحص^[13] Person Eye.

لقد طُورت عدة أنواع من أنظمة اللون كنظام الدولاب اللوني التقليدي Wheel System، نظام Prang اللوني، ونظام CYMK اللوني، ونظام Ostwald اللوني،^[14] ولكن يبقأهما وأكثرها استخداماً نظام (فضاء) مونسيل Munsell اللوني الذي يتألف من ثلاثة مكونات:

أ- بياض اللون (سطوعه) Light (L) ب- كثافة اللون Chroma (C). ج- طول موجة اللون (اللون نفسه) hue (h)^[15].

يتركب خزف IPS e-max من ثماني سليكات الليثيوم ويمكن صناعة الوجوه الرقيقة بواسطته بتقنيتين مختلفتين: 1- تقنية الضغط Press، باستخدام خزف IPS e-max Press المتوفر على شكل قوالب ingots مجهزة للخبز بطريقة الضغط^[16] Press. 2- تقنية الخراطة الحاسوبية CAD-CAM، باستخدام خزف IPS e-max المتوفر على شكل مكعبات Blocks مجهزة للخراطة بطريقة CAD-CAM^[17].

لإصاق هذه الوجوه يتم استخدام لاصق راتنجي تجميلي متوفر بشفوفيات متعددة لإصاق هذه التعويضات الخزفية مثل Variolink Veneer من شركة Ivoclarvivadent^[18]. والذي يتوفر بسبع درجات من الشفوفية^[19].

وعلى اعتبار أنه يمكن للون أن يتأثر بعدة عوامل تجعل من تسجيله بدقة أمراً غير ممكن إذا ماتم الاعتماد على عين الناظر البشرية، فقد تم تطوير العديد من الأنظمة الرقمية التي تقيس اللون بشكل أكثر دقة وتحديداً [20]، ومن هذه الأجهزة الرقمية جهاز (Easysshade compact) من شركة Vita حيث يساعد الممارس على تقييم اللون للترميمات المباشرة وغير المباشرة بشكل سريع وفعال، وهذا الجهاز قادر على تقييم لون العمل المُنتج في المخبر قبل إصاقه في فم المريض [21]، وهو جهاز مُبرمج بحيث يعطينا لون السن الذي نرغبه إما على دليل ألوان Vita lumin vacuum أو على دليل الألوان Vitapan 3D Master [30]. باستطاعة هذا الجهاز تمييز دقة الألوان المُنتجة في مختبر الأسنان خلال إجراءات الصناعة بحيث يمكن من القيام بأية تعديلات واجبة من خلال عرض مقاييس Value (بياض اللون)، Chroma (كثافة اللون)، hue (اللون نفسه)، ويقدم مقدار التغيرات الحاصلة بين اللون المطلوب واللون الناتج لهذه المقاييس ΔL ، ΔC ، Δh ، ΔE بحيث أن:

ΔL^* : تمثل الاختلاف بقيمة الإضاءة/الدكارة (بياض اللون)

(+) أي أكثر إضاءة (أكثر بياضاً)، (-) أي أكثر دكارة (أقل بياضاً)

ΔC^* : تمثل الاختلاف في كثافة اللون

(+) أي أكثر سطوعاً (لمعاناً)، (-) أي أكثر عتامة

ΔH^* : تمثل الفرق في اللون نفسه

ΔE^* : تمثل مجموع اختلافات (فروق) قيمة اللون. [22]

أهمية البحث وأهدافه:

إيجاد البروتوكول الأنسب لمقاربة اللون المطلوب للوجوه الخزفية الرقيقة المُستخدمة في معالجة تشوه الأسنان الأمامية من خلال المقارنة بين تقنيتي IPS e-max Press و IPS e-max CAD وتأثير مواد الإصاق عليها.

طرائق البحث ومواده:

تألقت مواد البحث من:

1- (30) وجهاً رقيقاً مصنوعاً من خزف IPS e-max مقسمين إلى (15) وجهاً مصنوعاً بطريقة (Press) و(15) وجهاً مصنوعاً بطريقة (CAD-CAM). ويبين الشكل (1) نموذجين من الوجوه المستخدمة في البحث، فيما يبين الشكل (1) رقة الوجوه المستخدمة في البحث بنخانة 0,5 مم.



الشكل (1) يبين رقة الوجوه المستخدمة في البحث.



الشكل (1) نموذجان من الوجوه المستخدمة في البحث

- 2- جهاز (Vita Easysshade compact) لقياس اللون رقمياً. ويبين الشكل (2) جهاز Vita Easysshade compact المستخدم في البحث.



الشكل (2) : جهاز Vita Easysshade compact الطيفي الرقمي المستخدم في البحث

- 3- قوالب خزف IPS e-max Press للمجهزة للخبز بطريقة الضغط بألوان متنوعة، ويبين الشكل (3) قوالب خزف IPS e-max Press.



الشكل (3) قوالب خزف IPS e-max Press المجهزة للخبز بطريقة الضغط

- 4- مكعبات خزف IPS e-max CAD للمجهزة للخراطة بطريقة CAD-CAM بألوان متنوعة، ويبين الشكل (4) قوالب خزف IPS e-max CAD.



الشكل (4) مكعبات خزف IPS e-max CAD المجهزة للخراطة بطريقة CAD-CAM

- 5- فرن خزف ضغط Ivoclarfurnace لصناعة الوجوه الرقيقة بتقنية Press ويبين الشكل (5) فرن خزف ضغط Ivoclarfurnace المستعمل في صناعة الظهائر الرقيقة بطريقة Press.



الشكل (5) : فرن خزف ضغط Ivoclar furnace المستخدم في صناعة الظهائر الرقيقة بتقنية Press.

6- جهاز Sirona Cerec لصناعة الوجوه الرقيقة بتقنية CAD-CAM. ويوضح الشكل (6) جهاز Sirona

Cerec المستخدم في خراطة الظهائر الرقيقة بتقنية CAD-CAM.



الشكل (6) : جهاز Sirona Cerec المستخدم في خراطة الظهائر الرقيقة بطريقة CAD-CAM

طريقة التجربة:

اختيرت عينة مؤلفة من (3) مرضى مراجعين لكلية طب الأسنان في جامعة تشرين/اللاذقية/الذين هم بحاجة للمعالجة بالوجوه الرقيقة على الأسنان الأمامية العلوية، وتم تحضير (30) سناً (كل مريض 10 أسنان تشمل القواطع الأربعة والأنياب والضواك العلوية) بواسطة سنبله إرشاد بثخانة (0,5 مم) وأخذ طبقات وإرسالها لتقني الأسنان لصناعة عينة مؤلفة من (30) وجهاً رقيقاً صنع (15) وجهاً رقيقاً منها بتقنية (IPS e-max CAD) خُصصت للأسنان المحضرة يمين المرضى و(15) وجهاً رقيقاً بتقنية (IPS e-max Press) خُصصت للأسنان المحضرة يسار المرضى بشكل متناظر وتراوحت الألوان المطلوب ظهورها بين (A1- A2- A3- A3,5). ويبين الشكلان (7) و(8) عينة من المرضى الداخلين في الدراسة.



الشكلان (7) و(8) وجوه رقيقة أمامية لاثنتين من المرضى الداخليين في الدراسة.

1- تم تجريب كافة الوجوه الثلاثين المخصصة للأسنان المحضرة، دون استخدام أية لواقق وقياس قيم التغيرات Δh ، ΔC ، ΔL لكل وجه ومجموع قيم هذه التغيرات ΔE بواسطة جهاز (Vita Easysshade compact) وتم تسجيل نتائج التغيرات ما بين اللون المطلوب واللون الناتج ضمن جداول خاصة بالبحث (مجموعة الوجوه بدون لواقق).

2- تم بعدها تقسيم هذه العينة الأصلية المؤلفة من 30 وجهاً رقيقاً إلى مجموعتين الأولى: تلك المصنوعة بتقنية (IPS e-max Press) والثانية المصنوعة بتقنية (IPS e-max CAD) وكل مجموعة تم تقسيمها لثلاثة أقسام (كل قسم 5 أسنان) وتم إلصاق كل قسم بدرجة شفافية واحدة من Variolink Veneer (+3)، (0)، (-3) على الأسنان المحضرة لاستقبالها وقياس مقدار التغيرات Δh ، ΔC ، ΔL لكل عينة ومجموع قيم هذه التغيرات ΔE بواسطة جهاز (Vita Easysshade compact) وتم تسجيل نتائج التغيرات ما بين اللون المطلوب واللون الناتج ضمن جداول خاصة بهذا البحث ويوضح الجدولان (1) و(2) توزيع العينة على مجموعتي Press و CAD:

جدول (1) يوضح توزيع العينة على مجموعة Press

مجموعة Press وعددها /15/ وجهاً		
1-	5/ وجوه	تم قياس لون الوجوه بدون لواقق
2-	5/ وجوه	تم قياس اللون بعد الإلصاق بـ 3 V.V+
3-	5/ وجوه	تم قياس اللون بعد الإلصاق بـ 0 V.V

جدول (2) يوضح توزيع العينة على مجموعة CAD

مجموعة CAD وعددها /15/ وجهاً		
1-	/5/ وجوه	تم قياس لون الوجوه بدون لواصلق
2-	/5/ وجوه	تم قياس اللون بعد الإلصاق بـ 3 -V.V
3-	/5/ وجوه	تم قياس اللون بعد الإلصاق بـ 0 -V.V

3-بعد انتهاء التجربة تم قياس المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من المتغيرات الأربعة $\Delta E, \Delta C, \Delta L, \Delta h$ ما بين مجموعات الوجوه مع اللواصق النهائية من جهة ومجموعات الوجوه بدون أية لواصلق كعينة شاهدة control group من جهة أخرى وذلكين تقنية (Press) مع تقنية (CAD).
4-تم إجراء اختبار (Paired sample t-test) لاستنتاج أي التقنيتين أعطت النتائج الأفضل والأقرب إلى اللون المطلوب.

النتائج والمناقشة :

من خلال الجدول الآتي/جدول(3):

جدول (3): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإلصاق وبعد الإلصاق باللاصق النهائي V.V0 ضمن تقنية Press

الطريقة Press (بمسار المريض)					
الدالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط مجموعة الوجوه المُلصقة بـ V.V0	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لواصلق	الفروق
0,144 n.s	-2.338	2.06	7.8 ± 2.2	5.7 ± 1.02	ΔE
0.000*	-17.46	2.43	-1.43 ± 0.2	-3.86 ± 0.15	ΔL
0.184n.s	2.01	2.8	-7.62 ± 2.3	-4.46 ± 0.47	ΔC
0.029*	-5.74	5.37	10.9 ± 1.83	5.53 ± 0.49	Δh


يتبين أنه بمقارنة متوسط مجموع الفروق ΔE ومتوسط فرق كثافة اللون ΔC بين اللون المطلوب واللون الناتج لم نلاحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين لون الوجوه بدون لواصلق ولونها مع اللاصق النهائي V.V0 (تم تأشيرها بـ n.s) (not significant) أي أنها أعطت نتائج قريبة للنتائج المطلوبة أما عند متوسط الفرق بين بياض اللون المطلوب واللون الناتج ΔL وكذلك متوسط الفرق في اللون بين اللون المطلوب واللون الناتج Δh فقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية (تم تأشيرها بـ *) باحتمال 95 % حيث إنها لم تعط النتائج المرجوة منها أي أن الطريقة Press سببت اختلافاً في مجموع الفروق ΔE بين اللون المطلوب واللون الناتج بين الوجوه بدون لاصلق عند الإلصاق باللاصق النهائي V.V0.

أما في الجدول التالي/جدول(4):

جدول (4): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإصاق وبعد الإصاق باللاصق النهائي V.V0 ضمن تقنية CAD

الطريقة CAD (بمين المريض)					
الدالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه الملصقة بـ V.V0	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لوصق	الفروق
0.802n.s	-0.286	2	6.7 ± 1.8	6.5 ± 0.6	ΔE
0.225n.s	-0.732	1	-0.7 ± 0.3	-1.8 ± 0.3	ΔL
0.438n.s	0.961	0.6	-6.3 ± 1.8	-5.7 ± 0.7	ΔC
0.504 n.s	0.808	0.43	7.5 ± 2.2	7.9 ± 2.6	Δh

نلاحظ أنه بمقارنة جميع متوسطات الفروق لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الوجوه بدون لوصق والوجوه مع اللاصق النهائي V.V0 لهذا فإن هذه الطريقة أعطت نتائج ممتازة عند استخدام اللاصق V.V0. لذا ينصح باستخدام هذه الطريقة مع هذا اللاصق، كما أنه من ملاحظة فرق المتوسطات نجد أن الطريقة CAD أعطت بالمجمل فرق متوسطات أقل بكثير من الطريقة Press مما يدعونا لاعتماد هذه الطريقة لدقتها وهذا ما يتوضح بالشكل(9): لاحظ تقارب الخطوط من بعضها في الطريقة CAD.



الشكل(9): يوضح متوسط الفروق بين الطريقتين بين بدون لوصق واللاصق النهائي V.V0

ومن خلال الجدول التالي/جدول(5):

جدول (5): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإلصاق وبعد الإلصاق باللاصق النهائي V.V-3 ضمن تقنية Press

الطريقة Press (يسار المريض)					
الدالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه الملصقة بـ V.V-3	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لواصق	الفروق
0.401n.s	1.058	0.5	7.16 ±1.6	7.6 ± 1.5	ΔE
0.443 n.s	-0.95	0.7	0.33 ±1.1	-0.36 ± 0.4	ΔL
0.823n.s	0.2	0.13	-6.9 ±1.4	-6.76 ±1.2	ΔC
0.136 n.s	2.421	2.96	3.3 ±2.6	6.3 ±1.41	Δh

نلاحظ أنه وعند جميع متوسطات الفروق لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الوجوه بدون لواصق والوجوه مع اللاصق النهائي V.V-3 وبالتالي قدمت هذه الطريقة نتائج ممتازة لأن اللاصق النهائي V.V-3 لم يختلف عن (مجموعة الوجوه بدون إصاق) كما ويلاحظ فرق المتوسطات الصغيرة نسبياً في كل من (متوسط مجموع الفروق ΔE ومتوسط فرق بياض اللون ΔL ومتوسط فرق كثافة اللون ΔC) مقارنة بفرق أعلى في فرق اللون Δh.


أما في الجدول التالي/جدول(6):

جدول (6): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإلصاق وبعد الإلصاق باللاصق النهائي V.V-3 ضمن تقنية CAD

الطريقة CAD (يمين المريض)					
الدالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه الملصقة بـ V.V-3	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لواصق	الفروق
0.969n.s	-0.043	0.03	7.26 ±0.5	7.32 ± 1.6	ΔE
0.741n.s	-0.981	0.5	-0.3 ± 0.3	0.2 ±0.44	ΔL
0.609n.s	0.601	0.4	-6.9 ±0.5	-6.5 ±1.3	ΔC
0.427 n.s	1.01	0.66	5.06 ±2.3	5.73 ±1.8	Δh

نلاحظ أنه بمقارنة جميع متوسطات الفروق لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين لون الوجوه بدون لواصق ولونها مع اللاصق النهائي V.V-3 وبالتالي فإن هذه الطريقة أعطت نتائج ممتازة عند استخدام اللاصق V.V-3 لذا ينصح باستخدام هذه الطريقة مع هذا اللاصق كما أنه من ملاحظة فرق المتوسطات نجد أن الطريقة CAD أعطت

بالمجمل فرق متوسطات أقل بكثير من الطريقة Press مما يدعونا لاعتماد هذه الطريقة لدقتها وهذا ما يتوضح بالشكل (10) لاحظ تقارب الخطوط من بعضها في الطريقة CAD .



الشكل(10): يوضح متوسط الفروق بين الطريقتين بين بدون لاصق واللاصق النهائي V.V-3

ومن خلال الجدول الآتي/جدول(7):

جدول (7): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإلصاق وبعد الإلصاق باللاصق النهائي V.V+3 ضمن تقنية Press

الطريقة Press (يسار المريض)					
الدالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط مجموعة الوجوه الملتصقة بـ V.V+3	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لاصق	الفروق
0.135n.s	-1.87	2.02	8.76 ± 2.2	6.74±1.25	ΔE
0.004*	-5.77	3.16	-0.2 ± 0.6	-3.36 ± 1.6	ΔL
0.04*	3.01	2.54	-8.3 ± 2.1	-5.76 ± 1.6	ΔC
0.006*	-5.334	5.48	9.98 ± 3.5	4.5 ± 1.7	Δh


نلاحظ من المقارنة السابقة أنه عند متوسط مجموع الفروق ΔE لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين لون الوجوه بدون لاصق ولونها مع اللاصق النهائي V.V+3 أما عند متوسط فرق كثافة اللون ΔC بين اللون المطلوب واللون الناتج و متوسط فرق البياض ΔL بين اللون المطلوب واللون الناتج وكذلك متوسط فرق اللون Δh بين اللون المطلوب واللون الناتج فقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية باحتمال 95% أي أن الاختلافات كانت واضحة بين المطلوب والناتج ومن ملاحظة فرق المتوسطات نلاحظ ازدياد هذه الفروق بالمجمل مما يدل على عدم دقة هذه الطريقة في إعطاء المطلوب كما نلاحظ الفرق الكبير في متوسط فرق اللون Δh بين اللون المطلوب واللون الناتج حيث بلغ /5.48/ .

ومن خلال الجدول الآتي /جدول(8):

جدول (8): نتيجة المقارنة بين لون الوجوه قبل الإلصاق وبعد الإلصاق باللاصق النهائي V.V.+3 ضمن تقنية CAD

الطريقة CAD (يمين المريض)					
الدلالة الإحصائية	إحصاء الاختبار t	فرق المتوسطات	متوسط مجموعة الوجوه المصققة بـ V.V.+3	متوسط الفروق في مجموعة الوجوه بدون لواصق	الفروق
0.255n.s	-1.328	1.76	8.1 ± 2.07	6.34 ± 1.01	ΔE
0.013 *	-4.371	3.16	0.68 ± 1.2	-2.48 ± 1.8	ΔL
0.126n.s	1.928	2.16	-7.7 ± 1.8	-5.5 ± 1.07	ΔC
0.037*	-3.08	7.24	11.02 ± 4.5	3.78 ± 1.76	Δh

نلاحظ أنه بمقارنة متوسط مجموع الفروق ΔE ومتوسط فرق كثافة اللون ΔC بين اللون المطلوب واللون الناتج لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الوجوه بدون لواصق ومجموعة الوجوه مع اللاصق النهائي V.V.+3 أي أنها أعطت نتائج كما هو مرجو منها وبفروق متوسطات مقبولة أما عند متوسط الفرق بين بياض اللون المطلوب واللون الناتج ΔL و كذلك متوسط فرق اللون Δh بين اللون المطلوب واللون الناتج فقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية باحتمال 95 % فلم تعط نتائج جيدة وكان الفرق كبيراً كما هو ملاحظ في متوسط فرق اللون Δh بين اللون المطلوب واللون الناتج حيث بلغ /7.24/. ويوضح الشكل (11) متوسط الفروق بين الطريقتين بين بدون لواصق واللاصق النهائي V.V.+3.



الشكل(11) يوضح متوسط الفروق بين الطريقتين بين بدون لواصق واللاصق النهائي V.V.+3

يمثل اختيار لون اللاصق النهائي لدى إصاق الوجوه الرقيقة تحدياً كبيراً^[23]، ولذلك حاولت هذه الدراسة المقارنة بين ثلاث درجات شفافية من لاصق V.V./Variolink Veneer لإيجاد الصيغة الأنسب للمقارنة مابين طريقة العمل المتبعة ودرجة شفافية اللاصق المستخدمة، في سياق عملية صناعة الوجوه الرقيقة بتقنيتي الضغط Press والخراطة الحاسوبية CAD-CAM.

ويشكل عام يمكن أن تتأثر الخصائص البصرية للوجوه الرقيقة بسبب محتوى مكوناتها البلورية باختلاف أشكال صناعتها (تقنية التغطية Layering، تقنية الضغط الحراري heat pressing، الخراطة الحاسوبية CAD-CAM^[24]). كما قد يتأثر اللون النهائي للترميمات الشفافة وخصوصاً الوجوه الرقيقة بشكل كبير باختلاف ألوان وظلال اللاصق الراتنجي المستعمل في الإلصاق^[25].

وقد أكدت العديد من الدراسات أن اختلاف اللاصق الراتنجي يمكن أن يؤثر على اللون النهائي للترميمات الخزفية^[26].

وجدت هذه الدراسة أن هناك اختلافات في النتائج اللونية باختلاف طريقة العمل عندما قورنت نتائج اللاصق الواحد ضمن طريقتين مختلفتين، وهذا ماخالف دراسة YURDUKORU و TERZIOGLU التي أكدت أن طريقة صناعة هذه الظهارات لم يكن لها تأثير كبير في تحديد الخصائص البصرية للترميم الناتج^[27].

وبينت هذه الدراسة أن الطريقة CAD-CAM قدمت نتائج أفضل من الطريقة Press بين اللون المطلوب واللون الناتج لدى استعمال اللاصق V.V0 وكذلك اللاصق V.V-3 علماً أن هذا اللاصق الأخير قد قدم أفضل تقارب في النتائج بين اللون المطلوب واللون الناتج من بين اللواصق المستخدمة في الدراسة.

فيما قدمت الطريقة CAD-CAM نتائج أفضل من الطريقة Press بين اللون المطلوب واللون الناتج لدى استعمال اللاصق V.V+3 علماً أن هذا اللاصق قد قدم أسوأ تقارب في النتائج بين اللون المطلوب واللون الناتج من بين اللواصق المستخدمة في الدراسة.

توافقت هذه الدراسة مع دراسة AZER وزملائه التي تحققت من كون الظهارات الرقيقة بثخانة 0,5 مم تتأثر بشكل كبير بلون البنية التي تتوضع عليها كلون اللاصق الراتنجي^[28].

كما توافقت هذه الدراسة مع دراسة BAGIS و TURGUT التي أكدت على تأثير درجة شفافية ولون اللاصق الراتنجي في النتائج البصرية للظهارات الرقيقة^[24].

وكذلك توافقت مع دراسة KILINC وزملائه التي أكدت على أن اللاصق الراتنجي يسبب تلوناً في الترميمات الخزفية^[29].

فيما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة YURDUKORU و TERZIOGLU التي بينت أن الاختلاف في لون اللواصق الراتنجية لا تؤثر في النتيجة النهائية للون الترميمات وفق أية ثخانة، ولم يكن هناك تباين لوني واضح لدى استعمال ألوان أو شفوفيات مختلفة من اللواصق^[21].

الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات :

1- يتأثر اللون الناتج عن تركيب الوجوه الرقيقة بتقنية صناعة هذه الوجوه سواء كانت Press أم CAD-CAM.

2- يتأثر اللون الناتج عن تركيب الوجوه الرقيقة بلون الإسمنت اللاصق.

3- في حدود هذه الدراسة :

أعطى اللاصق الراتنجي V.V-3 النتائج الأفضل من بين اللواصق المستخدمة في البحث لدى كلتا الطريقتين CAD-CAM و Press مع تفوق لتقنية CAD-CAM على تقنية Press.

يلي اللاصق السابق جودة في النتائج لاصق V.V0 مع تفوق تقنية CAD-CAM على تقنية Press لدى استخدامه.

وكخلاصة للنتائج السابقة يمكن استنتاج أن اللاصق الراتنجي 3-V.V قد أعطى النتائج الأفضل ضمن كلتا الطريقتين Press & CAD-CAM بينما أعطى اللاصق الراتنجي 3+V.V النتائج الأسوأ مع التنويه إلى تفوق طريقة CAD-CAM لدى استعمال كافة اللواصق الراتنجية المُستخدمة في البحث.

التوصيات :

- 1- في حدود هذه الدراسة يُوصى باستخدام تقنية CAD-CAM الأكثر مقارنة للون من تقنية Press.
- 2- كذلك يُوصى في حدود هذه الدراسة باستخدام درجة شفافية (-3) من إسمنت Variolink Veneer الراتنجي الذي استطاع الاقتراب من اللون المطلوب أكثر من كافة درجات الشفافية الأخرى المستخدمة بالبحث مع الألوان المستخدمة لصناعة الوجوه الرقيقة (A1-A2-A3-A3,5).

المراجع:

- 1- SCHMIDT, J.; TATUM, A. *Cosmetic dentistry. Current opinion in Otolaryngology & Head & Neck surgery*,14,4,2006,254-259.
- 2- TOH, CG. *Laminate veneer restoration: a treatment for discoloured and malformed anterior teeth*. Dental journal of Malaysia,8,1,1985,21-25.
- 3- BIDAR,MARYAM; MADANI,AZAM; VARDKAR,MANDANA. The Effect of Full Crown Preparation on Normal and Inflamed Pulp Tissue: An Animal Study.Journal of Dental Materials and Techniques.2,1,2013,29-33.
- 4- WEI,SH.; TANG,E. *Laminate veneers for aesthetic restoration of anterior teeth*. Annals of the Royal Australasian College of Dental Surgeons, 10,1989,148-159.
- 5- NASH, DA. *Professional ethics and esthetic dentistry*. The Journal of the American Dental Association, 117, 4, 1988, 7-9.
- 6- ROGER, S.; FREDERICK, C. *Porcelain laminate veneers for dentists and technicians*, 1sted, JAYPEE, New Delhi, 1999, 4.
- 7- ROSENSTIEL,F.; LAND,F.; FUJIMOTO,J. *Contemporary fixed prosthodontics*, 4thed , Mosby Elsevier, St. Louis, U.S.A, 2006,330-331.
- 8- LEMER, JM. *Conservative aesthetic enhancement of the maxillary anterior using porcelain Lamina veneers*. Practical producers aesthetic dentistry: PPAD, 18, 6, 2006, 361-366.
- 9- PEUMANS,M.; VAN MEERBEEK,B.; LAMBRECHTS,P.; VANHERLE,G.*Porcelain veneers: a review of the literature*. Journal of Dentistry, 28, 2000,163-177.
- 10- Calamia, JR. *Etched porcelain veneers: the current state of the art*.1sted, Quintessence, NYC, 1985, 12.
- 11- WILDGOOSE,D.; WINSTANLEY,R.; VAN NOORT,R.*The laboratory construction and teaching of ceramic veneers: a survey*.Journal of dentistry, 25,2,1997,119-123.
- 12- BRIDGEMAN,I.*The nature of light and its interaction with matter*.Colour physics for industry, 45,1,1987,1-34.
- 13- HILL,A.R. *How we see colour*. Colour physics for industry, 63,5,1987,211-281.
- 14- 2D DESIGN(ART107).*Color wheels & Color Systems*.2013,11March. <<http://www.uwgb.edu/heuerc/2d/colorsystem.html>>
- 15- MCLAREN,K.*Colour space, colour scales and colour difference*. Colour physics for industry.30,5,1987,97-115.

- 16- IVOCLAR VIVADENT CORPORATE. *IPS e-max Press_ Instruction for use*, 2009, 20 July. <<http://www.ivoclarvivadent.com/en/products/all-ceramics/ips-emax-technicians/ips-emax-press>>.
- 17- IVOCLAR VIVADENT CORPORATE. *IPS e-max CAD_ Instruction for use*, 2010, 9 May. <<http://www.ivoclarvivadent.com/zooluwebsite/media/document/7750/IPS+e-max+CAD-on>>.
- 18- GRAIG,R.; POWERS,J.; WATAHA,J. *Dental materials: properties and manipulation*. 9thed, Mosby Elsevier, St. Louis, U.S.A, 2007,183.
- 19- IVOCLAR VIVADENT CORPORATE. *IvoclarVivadent Introduces Variolink Veneer*.2013, 3 February. <<http://www.ivoclarvivadent.us/variolink>>.
- 20- DOZIC,A.; CORNELIS,J.; ELZOHAIY,A.;KHASHAYAR,G. *Performance of Five Commercially Available Tooth Color-Measuring Devices*. Journal of Prosthodontics,16,2,2007,93-100.
- 21- A VITA COMPANY. *Vita Easyshade Compact overview*, 2013 <<http://vident.com/products/shade-management/vita-easyshade-compact/easyshade-compact-overview>>
- 22- FREEDMAN, G. *Contemporary Esthetic Dentistry*.1sted, Mosby Elsevier, St. Louis, U.S.A,2011,657.
- 23- AZER ,SS.; ROSENSTIEL SF.; SEGHI, RR.; JOHNSTON, WM. *Effect of substrate shades on the color of ceramic laminate veneers*. The Journal of prosthetic dentistry, 106, 3, 2011, 179-183.
- 24- BAGIS, B.; TURGUT, S. *Optical properties of currents ceramics for laminate veneers*. Journal of dentistry, 11, 13, 2012, 315.
- 25- CALAMIA, JR.; CALAMIA, CS. *Porcelain laminate veneers: reasons for 25 years of success*. Dental clinics of north America. 51, 2, 2007, 399-417.
- 26- ALEXANDER, C.; BARGHI, N. *Color stability and microhardnessof four luting resin*. General session IADR/AADR, Abstract, 2672, 2004.
- 27- TERZIOGLU, H.; YURDUKORU, B. *The effect of different shades of specific luting agents and IPS empress ceramic thickness on overall color*. The international journal of Periodontics and Restorative Dentistry, 29, 5, 2009, 499-505.
- 28- AZER, SS.; SEGHI, RR.; KULICK, LS. *Influence of cement shades on the color of ceramic laminate*.The IADR 86th General Session & Exhibition,1-5 July,2008.
- 29- KILINC, E.; ANTONSON,SA.; HARDIGAN, PC.; KESECIOGLU, A. *Resin cement color stability and its influence on the final shade of all-ceramics*. Journal of dentistry, 39, 1, 2011, 30-36.

30- عيسى، نزيه. علم التعويضات الثابتة، جامعة تشرين، كلية طب الأسنان، 2005، 346.