

Evaluation of color changing of new dental composite resins in tea solution (an invitro study)

Dr.souad Abboud*
Mohammad Wannous**

(Received 26 / 5 / 2019. Accepted 29 / 8 / 2019)

□ ABSTRACT □

Aim of the study:to evaluate colorsability of several composite resins in tea
Methods and materials: the sample consist of 30 discs of (admira fusion voco , tetric evoceram vivadent ivoclar , tetric N-ceram vivadent ivoclar) divided into three group (A ,B, C) each group consist of Ten randomly selected discs of each material. Samples were immersed in tea . The color was recorded after 1, 7, and 30 days of immersion using easy shade device .. The data were analyzed based on the one way anova test.

Results: After 1 day of immersion,there was no significant difference between the samples.but admira fusion showed significantly less discoloration than tetric evoceram and tetric N-ceram after 7 and 30 days.

Key words: composite , discoloration

* prof. faculty of dentistry – Damascus university.

** PHD student-faculty of dentistry- Damascus university.

تقييم التغير اللوني لأنواع جديدة من الكمبوزت ضمن محلول الشاي (دراسة مخبرية)

* الدكتور سعاد عبود

** محمد ونوس

(تاريخ الإيداع 26 / 5 / 2019. قُبِلَ للنشر في 29 / 8 / 2019)

□ ملخص □

الهدف: يهدف هذا البحث إلى تقييم الثبات اللوني لعدة أنواع مختلفة من الكمبوزت عند غمرها ضمن الشاي. **المواد والطرق:** تألفت العينة من 30 قرصاً من المواد التالية (tetric evoceram , admira fusion voco , tetric N-ceram vivadent ivoclar , vivadent ivoclar) وزعت على ثلاث مجموعات (A,B,C)، تألفت كل مجموعة من 10 أقراص، غمرت العينة ضمن أوعية تحوي على الشاي، ثم رفعت بعد 24 ساعة لتقييم التغير اللوني باستخدام جهاز easy shade، ثم أعيدت للمحاليل لتكرار التقييم بعد فترة أسبوع ثم بعد فترة شهر. ليتم استخلاص النتائج و حللت البيانات باستخدام برنامج SBSS وفق اختبار التباين ANOVA. **النتائج:** أظهرت نتائج البحث أنه لا توجد فروق دالة إحصائية بعد فترة 24 ساعة بينما كانت الفروق ذات دلالة إحصائية بعد أسبوع و بعد شهر، حيث أظهر كمبوزت admira fusion تغيراً لونياً أقل بشكل ملحوظ من كل من tetric N-ceram و tetric evoceram.

الكلمات المفتاحية: تغير لوني، كمبوزت.

*أستاذ في كلية طب الأسنان - جامعة دمشق.

**طالب دكتوراه في كلية طب الأسنان - جامعة دمشق.

مقدمة:

ازداد استخدام الكمبوزت بشكل ملحوظ مع الطلب المتزايد من قبل المرضى لترميمات خالية من المعدن. تنامت هذه النزعة مع وجود قسم كبير من المرضى الذين يبحثون عن العلاج التجميلي البديل للإصابات النخرية أو الرضية للأسنان، إضافة للمرضى القلقين من ردود الفعل الجهازية المحتملة و غير المرغوبة لترميمات الأملغم[1]. طرحت في السنوات الأخيرة مجموعات واسعة من مواد الكمبوزت لترميمات المباشرة في السوق العالمية [2 3]. ما قدم لأطباء الأسنان عدد كبير من الأنظمة التجميلية و أنواع الكمبوزت الهجينة والهجينة النانومترية التقليدية ذات الاستخدام العالمي، تتضمن هذه الأنظمة من المواد الترميمية عدد كاف من الدرجات اللونية وخصائص شفافية و ظلالية مختلفة[4].

تتضمن بعض أنظمة الكمبوزت هذه أكثر من ثلاثين درجة وشفافية لونية ، لذلك كان من الضروري امتلاك الخبرة المطلوبة لاستخدام هذه المواد التي قدمت بشكل خاص لتلبية المتطلبات التجميلية في الحالات الأمامية بتقنية الطبقات اللونية المتعددة[4].

تحتوي معظم مواد الكمبوزت على قوالب مونوميرية عضوية قائمة على التركيبات الميتاكريلاتية التقليدية مثل ال-bis (BisGMA) (phenol A-glycidylmethacrylate) ومشتقاته، (UDMA) dimethacrylat urethan (TEGDMA) (triethylene glycol dimethacrylate)، باعتبارها المونوميرات المنخفضة اللزوجة الأوسع استخداماً[5].

تستخدم الأنظمة الأحدث البدائل الكيميائية كال (SILORANE) و ال ORMOCER [6]. إن مواد (ORMOCER) (ORGANICALLY MODIFIED CERAMICS) ذات تركيب لاعضوي خالٍ من المعادن معدل عضويًا[7] ، هي مواد COPOLYMERIC عضوية ولا عضوية هجينة ، تمزج بين شبكة زجاج لاعضوية من ال (BACKBONE MOLECULE) (SI-O-SI) وحالة البوليمير العضوية[8 9]. طوّرت هذه المجموعة من المواد من قبل معهد فرانكفورت لعلوم السيليكا ISC بالتعاون مع شركاء من مصنعي المواد السنّية ، وقدمت كمادة مرممة للأسنان للمرة الأولى عام 1998 لكنها كانت لاتزال تمتلك ضمن تركيبها المونوميرات التقليدية لتسهيل التعامل معها والتحكم بخصائصها، إضافة إلى مبدئات التفاعل والمواد الحافظة و الملونات و الجزيئات المائلة العضوية[8].

لذلك يفضل الإشارة إلى هذه المواد بالكمبوزت ذي الأساس الخزفي المعدل عضويًا. قدمت شركة VOCO الكمبوزت ذا الأساس الخزفي المعدل عضويًا الجديد ADMIRA FUSION في نهاية 2015 ، و هو ذو تركيب مميز متمثل في القالب الكيميائي ذو الأساس الخزفي المعدل الصافي بدون إضافة أي ديميتاكريلات تقليدية ، مع جزيئات مائلة غير عضوية نانومترية هجينة تشكل 84% من الوزن. من المتوقع أن تظهر هذه المادة المرممة المنخفضة اللزوجة تقبلًا حيويًا أفضل، وهي متوفرة مع مجال واسع من الأطياف اللونية مع ثلاث مستويات مختلفة من الشفافية مما يسمح باستخدام هذه المادة بسهولة بتقنية الطيف الواحد في الحفر الخلفية ، بالإضافة لتقنية الطبقات الأكثر تعقيداً لترميمات السنّية ذات المتطلبات التجميلية.[9]

أهمية البحث وأهدافه:

نظراً لقلّة الأبحاث السريرية لتقييم أداء الكمبوزت النانومتري الهجين ذي الأساس الخزفي المعدل عضوياً واقتصار الدراسات المخبرية بمعظمها على الأبحاث المنجزة في مختبرات الشركة المصنعة كان لزاماً على الجهات الأكاديمية القيام بأبحاث مستقلة لتقييم الأداء السريري و المخبري للADMIRA FUSION ومقارنته مع مواد ذات تراكيب مقدّمة من شركات أخرى.

طرائق البحث و موادّه :

1- مواد البحث :

1- Admirafusion: وهو كمبوزت نانومتري هجين ذو أساس خزفي معدل عضوياً من إنتاج شركة VOCO، وهو أول مادة ترميمية ذات أساس خزفي صرف تعتمد تقنيتي BULKFILL و LAYRING TECHNIQUE، و تكنولوجيا سيليكات صرفة أي أنّ القالب الراتنجي والمادة المألثة ذات أساس صافي من أكسيد السيليكون، لا يحتوي أي مونوميرات تقليدية، يملك تقلص تصلبي منخفض (1,25% من الحجم) ومستوى أقل من الإجهاد التقلصي بالمقارنة مع الراتنجات التقليدية، ذو تقبل حيوي ممتاز يمكن أن يطبق دون مواد مبطنة، وعمق تصلب 4 ملم يلبي متطلبات العمل في المنطقة الأمامية والخلفية.

يستخدم في الترميمات التقليدية من الصنف الأول إلى الخامس .

2- Tetricevoceram: وهو كمبوزت نانومتري هجين من إنتاج شركة Ivoclar Vivadent يستخدم للترميمات الأمامية والخلفية، نسبة المادة المألثة 60% من حيث الحجم و 80% من حيث الوزن، بجزيئات يتراوح حجمها من 40 إلى 3000 um، يتصلب خلال 10 ثواني.

3- tetric N-ceram:

وهو كمبوزت ضوئي التصلب. ظليل على الأشعة، يصنف ضمن راتنجات ال Nano-hybrid، يستخدم للترميمات المباشرة في مناطق الأسنان الأمامية والخلفية. التحسين الذي طرأ على تكنولوجيا المادة المألثة هو المسؤول عن الأثر اللوني والجمالي الفريد للمادة.

متوفر بالالوان التالية :

مينائية : A1, A2, A3, A3.5, A4, B2

عاجي: /A3.5 قاطع : T/ تبييض : I, L

يصلب ضوئياً بالضوء الأزرق ذو الطول الموجي 400-500 .

يدخل في تركيبه مادة مألثة مكونة من : copolymers, Mixedoxide, bariumglass, ytterbium trifluoride, Dimethacrylates (19-20% wt)، بنسبة (80-81%).

مواد اضافية كالاصبغة و المواد الحافظة و ال catalysts بنسبة 1% من الوزن.

2-طرائق البحث :

تم تحضير العينة المؤلفة من 30 قرص باستخدام قالب تفلوني خاص و بأبعاد ثابتة (قطر 4 ملم و ارتفاع 2 ملم) ، حيث وضعت صفيحة زجاجية أسفل القالب ثم طبق الكمبيوتر ضمن القالب على دفتين الدفعة الاولى بثاخنة 1 ملم و تصلب لمدة 10 ثواني حسب تعليمات الشركات المصنعة ثم طبقت الدفعة الثانية بثاخنة 1 ملم أيضا حيث طبق مسندة سيلوئيديية فوق الدفعة و فوقها صفيحة زجاجية أخرى لمدة 60 ثانية ثم صلبت ضوئيا لمدة 10 ثواني و وزعت العينة على الشكل التالي :

المجموعة A تتألف من 10 قرص من كمبوزت ADMIRA FUSION

المجموعة B تتألف من 10 قرص من كمبوزت TETRIC EVOCERAM

المجموعة C تتألف من 10 قرص من كمبوزت tetric N-ceram .

جميع المجموعات تكون من طيف لوني واحد (A2) ويتم التأكد من اللون باستخدام جهاز تحديد الطيف اللوني EASY SHADE وذلك ضمن غرفة مغلقة ذات إضاءة ثابتة.



الشكل (1)

غمرت المجموعات ضمن أوعية منفصلة تحوي على محلول الشاي الذي تم تحضيره وفق الطريقة الأكثر شيوعا من قبل الناس كل 250 مل من الماء المغلي يضاف لها ظرفين من الشاي ثم سكبت الشاي ضمن الوعاء بعد مدة 5 دقائق.

رفعت العينات من المحاليل بعد 24 ساعة ليتم تحديد مقدار التغيير اللوني لكل قرص باستخدام جهاز ال EASY SHADE من شركة vita، حيث يتم ضبط الجهاز لاعطاء المقدار الرقمي للتغيير اللوني عن اللون الأساسي للعينة و هو A2 كما هو واضح في الشكل (1)، و تم أعيدت إلى المحاليل لإعادة قياس التغيير اللوني بعد فترة أسبوع و بعد فترة شهر.

النتائج و المناقشة:

1-النتائج و الدراسة الاحصائية:


تم استخدام اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلنا e1 بعد 24 ساعة من الغمر

جدول رقم (1): اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد

عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلنا e1 بعد 24 ساعة من الغمر

Pvalue	F	أعلى قيمة	أدنى قيمة	الانحراف المعياري	المتوسط	العدد	
0.061	3.108	2.90	1.20	.47889	1.9400	10	admira fusion
		2.90	1.60	.42439	2.0700	10	Tetricevoceram
		3.20	1.70	.59777	2.4800	10	tetric n-ceram
		3.20	1.20	.54106	2.1633	30	المجموع

يبين الجدول رقم (1) أنه بلغ أعلى متوسط لمادة tetric n-ceram 2.4800 والمتوسط الأقل لمادة admira fusion بلغ 1.9400 ، قيمة Pvalue بلغ 0.061 أكبر من 0.05، أي لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط المواد عند الغمر بالشاي في الفترة الزمنية دلنا e1 بعد 24 ساعة.



اختبار التباين ANOVA :


تم استخدام اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلنا e2 بعد اسبوع من الغمر

جدول رقم (2): اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد

عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلتا e2 بعد اسبوع من الغمر

Pvalue	F	أعلى قيمة	أدنى قيمة	الانحراف المعياري	المتوسط	لعدد	
0.039	3.668	6.00	3.40	.71964	4.8700	10	admira fusion
		7.10	4.50	.83433	5.4500	10	Tetricevoceram
		7.90	3.80	1.31576	6.0700	10	tetric n-ceram
		7.90	3.40	1.07815	5.4633	30	المجموع

يبين الجدول (2) أن أعلى متوسط كان للمادة tetric n-ceram بلغ 6.0700 والمتوسط الأقل للمادة admira fusion بلغ 4.8700 ، قيمة Pvalue بلغ 0.039 أصغر من 0.05 ، أي يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط المواد عند الغمر بالشاي في الفترة الزمنية دلتا e2 بعد أسبوع.



اختبار التباين ANOVA :


تم استخدام اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلتا e1 بعد شهر من الغمر

جدول رقم (3): اختبار التباين ANOVA لدراسة الفروق بين متوسط المواد

عند استخدام الشاي في الفترة الزمنية دلتا e1 بعد شهر من الغمر

Pvalue	F	أعلى قيمة	أدنى قيمة	الانحراف المعياري	المتوسط	لعدد	
0.000	22.286	9.30	6.30	1.06375	7.6400	10	admira fusion
		10.30	8.20	.80966	9.3000	10	Tetricevoceram
		11.60	9.10	.84222	10.3400	10	tetric n-ceram
		11.60	6.30	1.43309	9.0933	30	المجموع

يبين الجدول (3) أن أعلى متوسط كان للمادة tetric n-ceram وبلغ 10.34 والمتوسط الأقل للمادة admira fusion بلغ 7.640 ، قيمة Pvalue بلغ 0.000 أصغر 0.01 ، أي يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط المواد عند الغمر بالشاي في الفترة الزمنية دلنا e1 بعد شهر .



2- المناقشة:

أجريت العديد من الأبحاث على القالب الراتنجي بحيث كانت تهدف الى تطوير أحاديات تاثر جديدة، في حين ركزت الأبحاث التي أجريت على الذرات المائلة على نسبة الملء ، وحجم الجزيئات، والربط الى القالب الراتنجي و تطوير جزيئات جديدة [10].

يعد التغير اللوني الذي يصيب الترميمات السنية بشكل لاحق من المشاكل المعقدة في طب الأسنان [11]، و قد بدأت العديد من المحاولات للتقليل من هذا التغير من خلال العمل على تعديل تركيبات المواد المرممة و خاصة فيما يتعلق بالجزيئات و القوالب العضوية و من أهم هذه التحديتات كان تطبيق تقنية النانو و على المركبات الراتنجية و ما تلا ذلك من تطوير على القوالب العضوية و نوعية الجزيئات المائلة [12].

تم في هذا البحث اجراء دراسة مخبرية لتقييم التغير اللوني لبعض هذه التركيبات الحديثة لتبيان أثر الجزيئات المائلة من حيث الحجم و نسبة والملء و تركيب القوالب الراتنجية الحديثة على تحسين الثبات اللوني.

مناقشة النتائج:

أظهرت الدراسة و بعد التحليل الاحصائي للنتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المواد المدروسة بعد فترة 24 ساعة بينما كانت الفروق دالة احصائيا بعد فترة أسبوع و بعد فترة شهر حيث كان ال admira fusion الأقل تغيراً لونياً و من ثم ال evoceram و بعده tetric N-ceram و قد يعود هذا الاختلاف في النتائج على الفترات الزمنية الى القطبية المنخفضة للشاي حيث تشير الدراسات الى ان التلون الناتج عن الشاي يعود الى امتصاص سطح المادة للملونات [14 13].

كما قد تعود هذه الفروق بين المواد الى الاختلاف في تركيباتها حيث يملك ال admira fusion أعلى نسبة ملء بين المواد المدروسة حيث أن زيادة نسبة الذرات المألثة يؤدي الى انقاص كمية القالب الراتجي المحب للماء و بالتالي ثبات لوني أكبر [15 16].

كما قد يعود ذلك الى القالب الراتجي المميز الخالي من المونميرات التقليدية و المعتمد على أكسيد السيليكون حيث ان القالب الراتجي و خصائص الذرات المألثة لها التأثير الاساسي و المباشر على الثبات اللوني حسب العديد من الدراسات [17 18] .

اختلفت مع نتائج دراسة Claudio poggio و زملائه عام 2016 لتقييم التغيير اللوني لمجموعة من مواد الكمبوزت حيث لم تظهر المواد المدروسة تغيراً لونياً ضمن المحاليل المستخدمة باستثناء محلول القهوة [19].
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة Matteo ceci عام 2017 في جامعة بافيا في ايطاليا حيث أظهر ال Nano hybrid ormocer based composite تغيراً لونياً أقل من تركيبات الكمبوزت الأخرى و ذلك ضمن مجموعة مختلفة من المحاليل الملونة [20].

الاستنتاجات و التوصيات:

نستنتج ضمن شروط هذا البحث أن محلول الشاي يسبب تغيراً في لون المواد المرممة مع مرور الزمن و أن ال nano hybrid ormocer composite أظهر تغيراً لونياً ضمن محلول الشاي أقل من المواد الأخرى ذات التركيبات الحديثة.

المراجع:

- 1- Radz GM. *Direct Composite Resins, The Most Critical Improvements Have Come In The Filler Particles.* INSIDE DENTISTRY, 2015, 7(7):108-114.
- 2- Ferracane JL. *Resin Composite-State Of The Art.* DENT. MATER. 2011, 27:29-38.
- 3- Freitas, R.A. *Nanotechnology nanomedicine and nanosurgery.* Int J Surg. 2005 ;3: 243-6.
- 4- Manhart J. *Direct Composite Restorations.* Zwp ZahnarztWirtschaft-Praxis 57(10):42-50. 2009.
- 5- Peutzfeldt A. *Resin Composites In Dentistry: The Monomer Systems.* EUR J ORAL SCI, 1997, 105(2):97-116..
- 6- Manhart J, Kunzelmann Kh, Chen Hy, Hickel R. *Mechanical Properties And Wear Behavior Of Light-Cured Packable Composite Resins.* DENTAL MATERIALS, 2000, 16(1):33-40
- 6- Moszner N, Giansmidis A, Klapdhor S, Fischer Uk, Rheinberger V. *Sol gel materials 2. Light curing dental composites based on ormocers of cross linking alkoxsilanemethacrylates and further nanocomponents.* dent mater 2008. 24(6): 851-856.
- 7- Mitra Sb, Wu D, Holmes Bn. *An application of nanotechnology in advanced dental materials.* J Am Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1382- 1390.
- 8- Ilie N, Hickel R. *Resine composite restorative materials.* Aust Dent J. 2011: 59-66(suppl 1).

- 9- Monszer N, Volkel T, Carmer Von Clausbruch S, Geiter E, Batliner N, Rheinberger V. *Sol gel materials ,synthesis and hydrolytic condensation of new cross-linking alkoxysalinmethacrylates and light curing composites based upon the condensates*. *Macromol mater eng* ,2002,287(5): 339-347.
- 10- Beun.S, Glorieux.T, Devaux.J, Vreven.J, Leloup.G.*characterization of mamofilled compared to universal and microfilledcomposites*.*J Dent Mater*.2007,23(1):51-9.
- 11- Axelsson.P.*PreventiveMaterials,Methods,Programms*.First edition.2002:159-179.
- 12- Urem.D,Harris.J.*Nanotechnology in dentistry*.*Dent Update*.2003:10-15.
- 13- Farkhondeh.R,Maryam.A.T , Shaghayegh.H.Z , Afrooz.N , Fatemeh.R , Bahar.J , Faeze.J.Z.*Staining Microhybrid composite resins with tea and coffee*. *Avicenna J Dent Res*, inpress(inpress):e30443 2015 Oct.
- 14- Garoushi.S , Lassila.L , Hatem.M , Shembesh.M , Baady.L , Salim.Z.*influnce of stainaning solution and whitening procedures on discoloration of hybrid composite resins*.*ActaOdontol Scand*.2013:71(1):144-50.[doi:10/3109/00016357.2011.654253](https://doi.org/10.1111/odont.12357).[\[Pubmed:23256645\]](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23256645/).
- 15- Carmen L , Sarai F , Leopoldo F. *Color stability of nanohybrid resin-based composites, ormocers and compomers*.*Clinical Oral Investigations*J.May 2017, Volume 21, Issue 4, pp 1071–1077.
- 16- Fetuccia.M.S , Garcia.L.F , Cruvinel.D.R. Color stability, surface roughness and microhardness of composites submitted to mouthrinsingaction.*JAppl Oral Sci*.2012:20(2):200-5.
- 17- Lee.Y.K , Lu.H , Powers.J.M .Effect of surface sealant and staining on the fluorescence of resin composites .*J Prosthet Dent*. 2005:93-260.6.
- 18- Villalta.P , Lu.H , Hokte.Z , Garcia.F , Powers.J.M. *Effect of staining and bleaching on color change of dental composite resins* .*J Prosthet Dent*.2006:95(2):137-42.
- 19- Claudio P, Matteo C, Riccardo B, Maria M, Jaffal W, Marco C. *Color stability of esthetic restorative materials: a spectrophotometric analysis*.*ActaBiomaterialiaOdontologicaScandinavica*. Journal.2016Volume 2.
- 20-Matteo C, Matteo V , David R, Riccardo B , Marco C , Claudio P. *discoloration of different esthetic restorative materials: A spectrophotometric evaluation*.*brookings dentist*, volume:11/Issue:2. p/149-156/.2017.